

KEMA

ООО «КЕМА УКРАИНА»

Киевская обл., г. Вишневое, ул. Киевская 8,

тел.: (044) 502-03-26 факс: (044) 498-01-37

E-mail: info@kema.uahttp: www.kema.ua**Техническое описание****KEMATERM PL-MOSAİK****Мозаичная штукатурка****ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Готовая к применению, органическая тонкослойная штукатурка (накрывка). Очень хорошие водоотталкивающие свойства, атмосферостойкая, паропроницаемая, моющаяся, устойчивая к механическим повреждениям, легкая в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Водоотталкивающая, прочная штукатурка с цветным кварцевым песком для внутренних (например, лестничная клетка и т.д.) и наружных работ. Применяется преимущественно на цоколе.

Всегда применяется с универсальной грунтовкой KEMATERM GRUND 210.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Упаковка	Ведро 30 кг
Срок и условия хранения	Срок хранения 6 месяцев в сухом прохладном помещении, в закрытой таре. Замораживанию не подлежит.
Состав	Органические связующие, чистый акрилат, цветной кварцевый песок, добавки, вода
Зернистость	2 мм
Содержание твердых веществ	80%
Наполнитель	Сухой кварцевый песок
Коэффициент сопротивления паропроницанию μ	110-140
Расход	5,5 кг/м ²
Контроль качества	Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях
Цвет	200 основных цветов в соответствии с картой эталонов цветов KEMA color

ОСНОВАНИЕ:

Проверка основания должна проходить согласно предписаниям ÖNORM B 2230 и B 3346. Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без выцветов, впитывающим, неменяющим, неосыпающимся, прочным.

Рекомендуется наносить на:

- известково-цементные и цементные затертые штукатурки;
- бетон и другие минеральные основания;
- известково-гипсовые, гипсово-известковые и гипсовые штукатурки.

Допускается наносить на:

- комплексные системы теплоизоляции в цокольной зоне (обращать внимание на коэффициент цветности, см. колерные карты KEMA color).

Не годится для нанесения на:

- известковые штукатурки
- теплоизоляционные штукатурки

УКАЗАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К НАНЕСЕНИЮ:

Подготовка поверхности (основания)

- мелящие, осыпающиеся основания закрепить (например, глубокопроникающей грунтовкой KEMAGRUND S). Время сушки не менее 12 часов;
- спекшиеся пленки удалить механически;
- следы масла для опалубки на бетоне очистить горячим паром или специальным растворителем;
- грязные поверхности обработать очистителем для фасадов;
- поверхности с водорослями очистить механически и использовать специальные средства;
- плохо держащиеся выветренные минеральные покрытия удалить механически или обработать составом для удаления лакокрасочных покрытий;
- участки с дефектами и трещинами выправить с помощью подходящей шпатлевочной массы и при необходимости проармировать стеклотканной сеткой.
-

Все типы оснований необходимо предварительно обработать универсальной грунтовкой KEMATERM GRUND 210 (Время сушки грунтовки не менее 24 часов).

НАНЕСЕНИЕ:

Штукатурку KEMATERM PL-MOSAIC тщательно перемешать тихходной мешалкой. Мозаичная штукатурка по консистенции готова к применению. При необходимости ее можно разбавить небольшим количеством воды (макс. 1% чистой воды). Мозаичная штукатурка наносится слоем толщиной в размер зерна с помощью шпателя из нержавеющей стали и еще во влажном состоянии затирается без пробелов, всегда в одном и том же направлении.

Наносить равномерно без перерывов. Не смешивать с другими продуктами.

Последовательность нанесения слоев:

1 слой универсальной грунтовки KEMATERM GRUND 210 (равномерно по всей поверхности)

1 слой мозаичной штукатурки KEMATERM PL-MOSAIC.

Чтобы избежать цветовых отклонений, необходимо заказать материал сразу на весь объект, чтобы он был выпущен одной партией. При этом поставка возможна и частями. При использовании материала из разных партий необходимо перемешать (усреднить) его с самого начала.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания должна быть выше +5°C.

Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для лесов). При высыхании пропадает молочный цвет свеженанесенной мозаичной штукатурки KEMATERM PL-MOSAIC.

Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки.

Во время сушки под влиянием влажности может выступить на короткое время молочный цвет.

Необходимо избегать выступления влажности из основания (защитные стенки, ограждения, области спуска кровли и т.д.).

Если мозаичная штукатурка KEMATERM PL-MOSAIC наносится ниже грунта (мостовая и т.д.), то необходимо в этом случае путем соответствующего уплотнения защищать штукатурку от влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Защищать глаза и кожу. Закрывать поверхности, соприкасающиеся с окрашиваемым участком, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги сразу удалять водой, не ждать затвердевания.

Инструмент и штукатурную машину помыть сразу после использования.