

**Техническое описание****FLOOROKOL LINO**

Дисперсионный клей для покрытий из линолеума

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Однокомпонентный дисперсионный клей для покрытий из линолеума, с низким содержанием растворителей.

Применение:

Для покрытий из линолеума и других текстильных напольных покрытий (латекса, пены, джута, синтетических панелей), для жилых и промышленных зданий с умеренными нагрузками на пол.

Характеристики продукта:

- Прост в применении
- Быстро схватывающийся
- Высокая адгезия
- Воспринимает нагрузки мебели на колесах
- Подходит для применения на полах с подогревом

Информация о продукте:

Внешний вид	Светло-бежевая пастообразная масса
Упаковка	16 кг в пластиковом ведре
Срок и условия хранения	6 месяцев со дня изготовления в оригинальной неповрежденной упаковке. Не допускать замораживания.
Химический состав	Дисперсионный клей
Запах	Специфический
Таяние	Не указано
Температура кипения	75°C
Температура воспламенения	> 55°C
Плотность	Около 1,46 кг/л при 20°C
pH	7-7,5 при 20°C
Динамическая вязкость при Brookfieldu	22400 МПа при 20°C
Жесткий остаток (%)	Около 79,6%
Смешиваемость с водой	Полная
Содержание растворителей	Около 3,2%
Риск, авто-и взрывоопасности	Продукт не является взрывоопасной и samovžigljiv
GISCODE	D2 (низкий уровень органических растворителей)
Полная нагрузка	После 72 часов
Проходимость	После 24 часов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Расход около 450-500 г/м² в зависимости от основания и покрытия

Основание:

Основание должно быть готово к укладке, то есть, сухим, ровным механически прочным, без пыли и осыпающихся частиц, трещины, масла, ржавчины, остатков грязи или других частиц, ухудшающих адгезию. Подготовленное основание должно соответствовать действующим стандартам. При повышенной влажности или капиллярном проникновении влаги в основание, необходимо устройство гидроизоляционного слоя, особенно на «плавающих» полах. Качество приклейки очень сильно зависит от основания, особенно верхнего слоя, потому перед приклейкой необходимо уделить особое внимание его подготовке (удалить пыль и осыпающиеся частицы, которые уменьшают адгезию). Наносить клей на абсолютно гладкое и чистое основание.

Нанесение:

В зависимости от типа основания требуется по меньшей мере двух основных этапов подготовки к приклейке - выравнивание и грунтование.

1. Необходимо предварительное заглаживание поверхности основания методом шлифования абразивной бумагой зернистостью 16, на всех основаниях – самовыравнивающих стяжках, наливных полах из асфальта.
2. Тщательно удалить все частицы пыли с помощью пылесоса.
3. Грунтовать основание с помощью KEMAGRUND 54, разбавленным водой 1:1 до 1:3, в зависимости от впитывающей способности основания (например, для цементного пола - соотношение 1:1).
4. Выравнивание и подготовку основания осуществлять согласно предполагаемым нагрузкам. Следить затем, чтобы основание было достаточно прочным. В таких случаях использовать массу для выравнивания полов LINEA, которые подходят для данного вида нагрузок.

Соотношение смешивания:

FLOOROKOL LINO готовый к использованию клей. Не добавлять какие-либо другие средства.

Время перемешивания: FLOOROKOL LINO тщательно перемешать перед использованием.

FLOOROKOL LINO наноситься равномерно в один слой в предназначенных местах. В связи с открытым временем работы от 0-15 минут, приклеиваемое покрытие после укладки разглаживать, чтобы избежать попадания воздуха.

Инструмент для нанесения клея:

Стойка гладилка B1 и B2. Для нанесения клея на покрытие использовать шпатель или валик.

Очистка инструментов:

Чистой пресной водой сразу же после выполнения работ. Затвердевший материал может быть удален только механическим способом.

Открытое время работы около 0-15 минут (зависит от температуры и влажности помещения). свертывания контактная сварка возможна после 72 часов.

Ограничения:

Температура основания 18°C

Температура окружающей среды более 18°C

Температура материала более 15°C.

Предупреждения:

Материал защищать от замораживания. Подходящие погодные условия для использования клеящей иметь минимальную температуру +18 ° C и относительной влажности воздуха ниже 75%. Следовать инструкциям производителя покрытий. Во время и сразу после приклейки защищать от попадания прямых солнечных лучей. Необходимые условия должны быть обеспечены за 24 часа до начала укладки покрытий. Также за несколько часов до укладки покрытие удаляется из упаковки, для его акклиматизации. Основание должно быть проверенно на степень адгезии.

Рекомендация: утилизация материала осуществляется в соответствии со стандартами.

Источник данных:

Вся техническая информация в этом технический журнал предоставляются на основе лабораторных исследований. На практике измеренные данные могут отличаться в зависимости от условий использования, на которые мы не имеем влияния.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

FLOOROKOL LINO классифицируется как химически не опасный согласно существующим стандартам. Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке.