

KEMA

ООО «КЕМА УКРАИНА»

Киевская обл., г. Вишневое, ул. Киевская 8,

тел.: (044) 502-03-26 факс: (044) 498-01-37

E-mail: info@kema.uahttp: www.kema.ua**Техническое описание****KEMAMIX G**

Грубая известково-цементная штукатурка

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

KEMAMIX G- сухая, готовая к применению смесь на известково-цементной основе с тщательно подобранным фракционированным песком и модифицирующими добавками. Стартовая штукатурка для наружных и внутренних работ. Применяется также во влажных помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Хорошая адгезия к основанию
- Тщательно подобранный состав
- Соответствует группе штукатурок GP CS IV по SIST EN 988-1:2004
- Для внутренних и наружных работ
- Применяется для помещений, находящихся под влиянием влаги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Сухой порошок	
Упаковка	25 кг в пластифицированных мешках/ 1200 кг (48×25кг) на паллете	
Срок и условия хранения	12 месяцев со дня изготовления в сухом помещении в оригинальной неповрежденной упаковке	
Химический состав	Штукатурки на основе минерального и гидравлического вяжущего, кварцевого песка, модифицирующих добавок	
Объемный вес:	В сухом состоянии: 1,5 кг/л SIST EN 1015-1:1999	
	Свежего раствора: 1,8 кг/л SIST EN 1015-7:1999	
	Затвердевшего материала: 1,4 кг/л SIST EN 1015-11:2001	
Зернистость	D _{max} : 3,15мм	SIST EN 1015-1:1999
Прочность на сжатие	≥ 6 МПа SIST EN 1015-11:2001	
	≥ 0,15 МПа; МР:В SIST EN 1015-12:2001	
Капиллярное водопоглощение	W ₂	SIST EN 1015-18:2004
Коэффициент паропроницаемости (μ)	≤ 25	SIST EN 1015-19:2001
Теплопроводность	0,67 Вт/м.К (P=50 %) SIST EN 1745:2004	
	0,76 Вт/м.К (P=90 %)	
Расход	13-15 кг/м ² при толщине слоя 1 см	

ОСНОВАНИЕ:

Основание должно быть ровное, твердое, без масла, жирных пятен, воска, краски, слабых частиц. Пористые и пыльные поверхности обработать эмульсией KEMAKRYL или KEMAGRUND S и воды в соотношении от 1:1 до 1:3 в зависимости от впитывающей способности основания. Бетонные поверхности очистить от масла для опалубки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

25 кг сухой смеси КЕМАМІХ G смешивать смесителем с примерно 3.5 – 4.5 л воды до создания гомогенной массы мягкой и эластичной консистенции, без комков. Приготавливать наименьше сразу 2 мешка с добавлением 7-9 л воды. Массу оставить на 5-10 мин до набухания, перед применением еще раз тщательно промешать, по необходимости добавить немного воды. В массу, которая находится в процессе связывания, для повышения обрабатываемости нельзя добавлять воду.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанесение с помощью кельмы и гладилки в один слой толщиной до 1 см. Очистка инструмента сразу же после применения чистой водой. Минимальная температура применения +5°C.

УХОД:

Свеженанесенную штукатурку необходимо защищать от быстрого высыхания, на пример от солнца, ветра и т.д.(т.е. от любого негативного воздействия окружающей среды) минимум 24 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

КЕМАМІХ G содержит цемент, поэтому раздражает кожу, глаза и слизистую. При работе пользоваться защитными перчатками. Избегать контакта с глазами и кожей. Беречь от детей. При контакте смеси с глазами их необходимо обильно промыть водой. Если раздражение не прошло необходимо обратиться к врачу.