

KEMA

ООО «КЕМА УКРАИНА»

Киевская обл., г. Вишневое, ул. Киевская 8,

тел.: (044) 502-03-26 факс: (044) 498-01-37

E-mail: info@kema.ua[http: www.kema.ua](http://www.kema.ua)**Техническое описание****BABY SAND**

Белый песок для детских площадок

Кварцевый песок для детских площадок. Смесь кварцевых песков зернистостью 0,063-0,355. декоративного белого цвета. Используется для стеклянных песочных часов, детских площадок Естественно влажный.

| | |
|-------------------------|--|
| Внешний вид | Белый песок |
| Упаковка | 25 кг в пластифицированных мешках/ 1000 кг (40х25 кг) 40 кг в пластифицированных мешках / 1200 кг (30х40 кг) на паллете |
| Срок и условия хранения | 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной неповрежденной упаковке |

Таблица 1: МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|------------------------|
| Зернистость | 0,063- 0,355 мм |
| Плотность по Mohsu | 7 |
| Температура спекания | Более 1500°C |
| Точка размягчения | Более 1720°C |
| Насыпная плотность Сыпучего материала | 1100 кг/м ³ |
| В уплотненном состоянии | 1530 кг/м ³ |
| Объемная масса зерен | 2636 кг/м ³ |
| Влажность | Около 1-2% |


Таблица 2: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

| | |
|--------------------------------|--------|
| SiO ₂ | >99% |
| Fe ₂ O ₃ | 0.297% |
| Al ₂ O ₃ | 0,658 |
| TiO ₂ | 0,032 |
| CaO | 0,041% |
| MgO | 0,027% |
| P ₂ O ₅ | 0,009% |
| K ₂ O | 0,104% |

Таблица 3: ПРОВЕРКА ЗЕРНИСТОСТИ

| Сито, мм | Остаток на сите, % | Прошло через сито, % |
|----------|--------------------|----------------------|
| 0,4 | 4,17 | 95,83 |
| 0,355 | 4,7 | 91,13 |
| 0,315 | 6,27 | 84,86 |
| 0,25 | 14,12 | 70,66 |
| 0,2 | 18,48 | 52,18 |
| 0,16 | 13,85 | 38,33 |
| 0,125 | 17,48 | 20,85 |
| 0,09 | 14,48 | 6,37 |
| 0,063 | 5,03 | 1,34 |
| <0,063 | 1,35 | 0 |

Диаграмма гранулометрического отсева



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не представляет никакой химической опасности