

Технические описания

FULL

Водостойкая расшивочная масса для широких швов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

FULL – смесь тонко молотого кварцевого песка, портландцемента, неорганических пигментов, сухих полимеров, водонепроницаемых, противокоррозионных и других специальных добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая обрабатываемость
- высокая производительность
- водонепроницаемость
- устойчивость у замерзанию
- повышенная коррозионная устойчивость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для затирки швов до 3-10 мм
- для затирки керамических настенных и напольных плиток
- для затирки клинкерных плиток, декоративного камня, каминной и печной керамики
- для затирки стеклянных призм
- для затирки плиток на террасах, в бассейнах, санузлах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая температура	+ 5 - + 30 °C
Открытое время работы с приготовленной массой	Примерно 1,5-2 часа
Вода для приготовления	5,25 – 6,25 Л воды на 25 кг сухой смеси 1 – 1,25 Л воды на 5 кг сухой смеси
Ширина шва	3 – 10 мм
Цвет	10 цветов
Очистка инструмента	Водой, пока материал не засох
Упаковка	Пластифицированные мешки по 5 и 25 кг
Хранение	В сухом помещении
Срок годности материала	12 месяцев при правильном хранении

ОСНОВАНИЕ:

Если затираем швы, в которых находилась старая затирочная масса, их сначала необходимо обильно увлажнить.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА - СМЕШИВАНИЕ:

Массу FULL необходимо смешивать электрической мешалкой, пока не получится однородная, густая, однородная масса, без комков, однородного цвета. 1 кг FULL массы смешивается с 0,2 – 0,25 Л воды. Расшивочная масса FULL содержит водонепроницаемую добавку. При ручном смешивании материал необходимо смешивать в сухую в течение 2-х минут для того, чтобы водонепроницаемая добавка правильно распределилась с основным составом, а потом добавляем необходимое количество воды.

НАНЕСЕНИЕ:

Покртия, приклеенные тонким слоем клея, затираем спустя 24 – 48 часов. Расшивочную массу FULL затираем в швы резиновой гладилкой. Это делаем диагональными движениями в направлении швов, таким образом, чтобы заполнить швы. Лишнюю массу устраним влажной губкой, а потом с немного воды загладим шов. Когда расшивочная масса начнет схватываться в швах, тогда с швов необходимо смыть лишнюю массу влажной (не мокрой) губкой.

РАСХОД:

Расход зависит от ширины и глубины швов, а также от размера плиток. В таблице приводится расход на часто встречающиеся размеры плиток и глубины швов.

Размер керамической плитки в см	Глубина швов в мм	Расход в кг/м ² для швов шириной 3 мм	Расход в кг/м ² для швов шириной 5 мм
15 x 20	6	0,31	0,52
20 x 20	7	0,31	0,52
20 x 25	7	0,28	0,47
30 x 30	8	0,24	0,40
33 x 33	8	0,22	0,36

Размер клинкерных плиток в см	Глубина швов в мм	Расход в кг/м ² для швов шириной 5 мм	Расход в кг/м ² для швов шириной 10 мм
24 x 12	12	1,12	2,25
24 x 24	18	1,12	2,25
25 x 6,5	13	1,89	3,78

СОВЕТ:

При неглазированных, матовых, либо пористых плитках рекомендуется предварительно проверить, возможно ли смыть лишнюю расшивочную массу после проведения затирки швов. Если лишний материал не смывается, тогда расшивку швов необходимо провести с помощью «пистолета» прямо в швы.

ВАЖНО:

В силу многочисленных факторов при производстве, подготовке, нанесении и хранении возможны отклонения оригинального образца и нанесенной массы. Между различными партиями товара возможны небольшие отклонения. Для приготовления массы в одном цвете на всей площади затирания, необходимо применять расшивочную массу одной производственной партии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

FULL содержит цемент, поэтому раздражает кожу, глаза и слизистую. При работе пользоваться защитными перчатками. Избегать контакта с глазами и кожей. Беречь от детей.



При контакте смеси с глазами их необходимо обильно промыть водой. Если раздражение не прошло, необходимо обратиться к врачу.