

**KEMA**

ООО «КЕМА УКРАИНА»

Киевская обл., г. Вишневое, ул. Киевская 8,

тел.: (044) 502-03-26 факс: (044) 498-01-37

E-mail: [info@kema.ua](mailto:info@kema.ua)[http: www.kema.ua](http://www.kema.ua)**Техническое описание****BELA GRADBENA MIVKA**

Для производства тонкослойных белых штукатурок

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Смесь кварцевых песков зернистостью 0063-1 мм, декоративный, белого цвета.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Для производства белых декоративных штукатурок для внешнего и внутреннего применения, для подготовки белой клеевой массы, клеи из полупрозрачного мрамора и камня, для осуществления реставрационных работ. Естественно влажный.

Внешний вид	Белый песок
Упаковка	25 кг в пластифицированных мешках/ 1000 кг (40х25 кг) 40 кг в пластифицированных мешках / 1200 кг (30х40 кг) на паллете
Срок и условия хранения	12 месяцев со дня изготовления в оригинальной неповрежденной упаковке

**Таблица 1: МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Зернистость	0,063- 1 мм
Плотность по Mohsu	7
Температура спекания	Более 1500°C
Точка размягчения	Более 1720°C
Насыпная плотность Сыпучего материала	1100 кг/м <sup>3</sup>
В уплотненном состоянии	1530 кг/м <sup>3</sup>
Объемная масса зерен	2636 кг/м <sup>3</sup>
Влажность	До 4%

**Таблица 2: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ**

SiO <sub>2</sub>	>99%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.297%

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,658
TiO <sub>2</sub>	0,032
CaO	0,041%
MgO	0,027%
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,009%
K <sub>2</sub> O	0,104%

**Таблица 3: ПРОВЕРКА ЗЕРНИСТОСТИ**

Сито, мм	Остаток на сите, %	Прошло через сито, %
1,4	0	100
1,18	0,3	99,7
1	1,14	98,56
0,9	1,73	96,83
0,8	3,44	93,39
0,5	19,33	74,06
0,4	11	63,06
0,315	9,83	53,23
0,2	17,53	37,5
0,1	23,32	12,38
<0,1	12,38	0

Остатки на ситах:

