

ТОВ «КЕМА Україна», 08132 Україна, Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 8 тел.: (044) 502 03 26 факс: (044) 498 01 37

I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: TL_Stop_Pen Перевірка: December 2009



HIDROSTOP PENETRAT

Гидроізоляція проникаючої дії



ОПИС ПРОДУКТА

HIDROSTOP PENETRAT це гідроізоляці на основі цементу, мінеральних наповнювачів, спеціальних гідроізолюючих добавок проникаючої дії та інших модифікуючих добавок. Завдяки своєму складу HIDROSTOP PENETRAT має подвійну дію:

- Капілярну активні хімічні добавки глибоко проникають і заповнюють пори мінеральної основи, таким чином захищаючи поверхню від проникнення води та інших рідин.
- Бар"єрну створює щільний гідроізоляційний шар на оброблювальній поверхні.

Cdbepa застосування

HIDROSTOP PENETRAT призначений для гідроізоляції стін та підлог <mark>зо</mark>вні та всередині приміщень на недеформуючих цегляних, бетонних <mark>ос</mark>новах, поштукатурених чаш басейнів, резервуарів для води, підземних <mark>сп</mark>оруд, фундаментів, підвалів, санвузлів та ін.

Властивості продукта

- глубоке проникнення
- легкість у застосуванніпаропроникність
- морозостійкість
- 100% водонепроникність
- стійкість до позитивного та негативного тиску води
- гарантійна водонепроникність навіть при пошкодженні зовнішнього поверхневого шару

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Основні дані

Вигляд	Сірий порошок	
Упаковка	25 кг в мішку (паперовий з поліетиленовою вкладинкою)/ 1200 кг (48х25 кг) на палеті	
Зберігання і строк придатності	12місяців з дати виготовлення, в сухому приміщенні та непошкодженій заводській упаковці	

Технічні дані

Тип продукту	Суміш цементу, полімерів, модифікуючих добавок	
Насипна густина	сухої суміші - 1,26 кг/л	SIST EN 1015-6:1999/A1:2007
	приготованого розчину - 1,88 кг/л	SIST EN 1015-6:1999/A1:2007
Размір зерен	Dmax: 1 мм	
рН	11,5	
Міцність на стиск	1,96 МПа	SIST EN 1504-2

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Витрати

3-4 кг/м² при двошаровому нанесенні щіткою <mark>товщина о</mark>дного шару 2 мм)

«HIDROSTOP PENETRAT» наносити на стабільну витриману основу з бетону марки не менше М 150, цегляну



Норми/стандарти

упаковці

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ **TOB «КЕМА Україна»,** 08132 Україна, Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 8

тел.: (044) 502 03 26 факс: (044) 498 01 37

Відповідно до європейського стандарту EN 1504-2:2004

I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: TL_Stop_Pen Перевірка: December 2009

пилу, бруду, масних плям, водоемульсійних та лакофарбових шарів Підготовка Великі нерівності, вибоїни, тріщіни та щілини вирівняти за допомогою системи матеріалів "BETONPROTEKT". поверхні Активні та руйнуючі протікання води попередньо відремонтувати швидкотверднучим розчином HIDROZAT. Виключно гладенькі поверхні необхідно зашліфувати або піддати піскоструменній обробці. Стики між горизонтальними та вертикальними поверхнями обробити та закруглити за допомогою розчину HIDROSTOP KIT або проклеїти гідроізоляційних стрічочкових елементів KEMABAND. Перед нанесенням гідроізоляційних розчинів поверхню слід змочити водою (до повного насичення), зайву воду видалити, поверхня не повинна мати мокрого відблиску 5,5 - 6,5 литрів води на 25 кг сухої суміші Пропорції змішування В чисту воду додати готову суміш HIDROSTOP PENETRAT і добре перемішати, до утворення однорідної пластичної маси без грудок. Слід замішувати саме ту кількість матеріалу, скільки можна використати протягом Час змішування однієї години. Після першого перемішування почекати 5 хвилин для активації компонентів і знову розмішати. Готувати потрібної консистенції в залежності від способу нанесеня (щітка металевий шпатель), при необхідності додати невелику кількість води. Не додавати води більше встановленого рівня (6,5 л). Після приготування розчину забороняється додавати і воду, і суху суміш. Інструмент для Електричний міксер змішування Улаштування HIDROSTOP PENETRAT наноситься щіткою на всю поверхню в 2 шари (витрата на 1 шар приблизно 1,5 кг/м). Коли перший шар достатньо затверднув, нанести другий, перпендикулярно до попереднього. Якщо потрібна гладка поверхня, третій шар потрібно нанести щіткою і вирівнятися металічним шпателем. Якщо перед нанесенням наступного шару попередній шар надто висох, його необхідно зволожити водою. При нанесенні слідкувати, щоб повністю вся поверхня була покрита гідроізоляційним розчином HIDROTOP PENETRAT, особливо в кутах, напівкруглих стиках і краях. Коли HIDROSTÓP PENETRAT застосовується на горизонтальних прохідних поверхнях, його необхідно додатково механічно захистити (шаром бетону, кераміки). Фінішне захисне покриття наносити лише після повного затверднення матеріалу і не раніше, ніж через 3 дні. Щітка, металічний шпатель або розпилювач для в язких розчинів з компресором. Інструмент Чистка Очичтити інструмент одразу після використання. Затвердлий на інструментах розчин може бути видалений лише інструменту механічно Час використання ПРИДАТНОСТІ Температура +5°C мінімум/ +30°C максимум поверхні Температура +5°C мінімум/ +30°C максимум повітря Температура +5°C мінімум/ +30°C максимум матеріалу Попередження • Ідеальна температура використання HIDROSTOP PENETRAT + 15°C/ +20°C В разі високої температури повітря і навколишнього середовища поверхню необхідно інтенсивно зволожити. Якщо нанесений шар сохне дуже висихає, його необхідно додатково зволожити. Не застосовувати матеріал, якщо очікується дощ протягом 4-6 годин після його нанесення або зниження температури нижче +5°С через 2 години після нанесення. Необхідно захистити нанесене покриття від швидкого висихання як мінімум протягом 24 годин. У надзвичайно несприятливих погодних умовах (сильне сонячне світло, вітер) необхідний додатковий догляд (змочувати водою, Дані, вказані у технічному листі були отримані при температурі +23°С і відносній вологості повітря 50 %. При підвищенні температури вказаний час скорочується, при зниженні - подовжується. Захищати щойно нанесений матеріал від заморожування, дощу та інших негативних погодних умов. Не наносити при температурі (поверхня, повітря, матеріал) нижче, ніж +5°C Всі дані в цьому технічному листі були отримані в результаті лабораторних дослідженнь. Фактичні дані можуть відрізнятісь через різні робочі умови. випробування

Подразник. Містить цемент. Подразнює очі, шкіру і дихальні шляхи. У разі контакту з очима негайно промити водою з милом, відразу проконсультуватися з лікарем. В разі контакту зі шкірою промити великою кількістю води. Тримати в недоступному для дітей місці. Уважно ознайомитись з даними на

кладку. Всі активні та руйнуючі протікання води мають бути зупинені та відремонтовані. Основа повинна бути без