
Adsorption isotherm at 87 K for DABFET_clean
Argon uptake (mol/kg)
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Pressure (bar)