
Adsorption isotherm at 87 K for BIYYAL_charged
Argon uptake (mol/kg)
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Pressure (bar)