
Adsorption isotherm at 87 K for POSGEL_clean
Argon uptake (mol/kg)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
Pressure (bar)