
Adsorption isotherm at 87 K for KIFJIT_charged
Argon uptake (mol/kg)
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Pressure (bar)