
Adsorption isotherm at 87 K for PURTEC_charged
Argon uptake (mol/kg)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Pressure (bar)