## Еластично огъване

Васил Николов (21.11.2021)

### І. ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО

Да се изследва зависимостта на деформацията на метална линия като функция на приложена сила в средата на линията, и да се измери модулът на Юнг на стоманата.

### ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА УСТАНОВКА

Тънка метална линия с дебелина  $a=(1.52\pm0.02)$  mm и широчина  $b=(24.05\pm0.05)$  mm е окачена от две страни на два метални ръба, разстоянието между които е  $l_0=(45.9\pm0.1)$  cm. Над средата на линията има микрометър с точност 0.002 mm с проводящ връх, така че когато се докосне до линията да се затвори верига, която индикира, че линията и върхът на микрометъра са допряни. Така може да се измери с голяма точност деформацията на линията. Сила върху линийката се прилага като се закачат различни тежести на средата на линийката.

### ІІІ. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА

Може да се изведе, че при така описаната установка деформацията зависи по следният начин от приложената сила и параметрите на системата:

$$\Delta h = \frac{l_0^3 G}{4Ea^3b} \tag{1}$$

където G е силата на тежестта на закачената маса и E е модулът на Юнг на материала, от който е направена линийката. При много измервания можем да направим графика на зависимостта на

$$y = \Delta h; \quad x = m$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{l_0^3 g}{4Ea^3 b}$$

$$E = \frac{l_0^3 g}{4a^3 b \frac{dy}{dx}}$$
(2)

# IV. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ И РЕЗУЛТАТИ

По гореописания метод се мери деформацията на линийката като функция на окачетата маса. В рамките на грешката двете стойности съвпадат, както се и очаква от закона за запазване на импулса.

Таблица I. Зависимост на деформацията от окачената маса

Nº	m, g	$\Delta h$ , mm
1	0	0
2	104	1.738
3	97	1.37
4	100	1.382

На графиката  $\frac{dy}{dx}=1.41*10^{-2}~m~kg^{-1}\pm2\%$ . Оценяме грешката на производната по това колко далеч от правата са точките. Заедно с грешките на останалите резултати получаваме

$$E = 201 \ GPa \pm 4\%$$

което се вписва добре в табличните стойности от 190 до 215 GPa.