Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17 D-53175 Bonn Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46 Тел: +49-(0)228-95 352 36

info@dr-schutz.com www.dr-schutz.com

Информация о продукте

Мастика матовая

1. Описание товара

Специальная полимерная мастика, не содержащая металлов и экологически нейтральная, для первоначального ухода за только уложенными напольными покрытиями или для покрытий, после базовой очистки в крупных учереждениях. Образует противоскользящую, гладкую, матовую и высокопрочную защитную плёнку на напольных покрытиях. Значительно облегчает регулярный уход.

2. Сферы применения

Искусственные полы, такие как ПВХ, ВХ, полиолефин*, линолеум и резина, а также покрытия из натурального и искусственного камня. Особенно рекомендуется для помещений, где необходим противоскользящий эффект и стойкость к деформациям например, больницы, спортивные залы итд. Соответствует требованиям DIN (немецкий промышленный стандарт) 18 03 2 для напольных покрытий в спортивных залах.

* - подходит не для всех полиолефиновых покрытий.

3. Способ применения

Перед началом использования мастики пол необходимо вымыть с помощью «Активного очистителя P280». Если пол уже был в эксплуатации или был защищён мастикой, которая уже износилась, и её нужно заменить, то обязательно проведите заранее базовую очистку используя «Базовый очиститель» или «Усиленный базовый очиститель».

Внимание: После базовой очистки пол всегда необходимо промыть чистой водой, иначе новая мастика не скрепится с поверхностью!

Внимание: Если старые пористые полы из натурального линолеума долгое время неправильно чистились активными щёлочными средствами (и таким образом «выщелачились»), то нанесённый защитный слой может не скрепиться с поверхностью.

Равномерно нанести в продольном направлении неразбавленную «Мастику матовую» с помощью подходящей швабры например «Полиш Апликатор» или с помощью широкой швабры «Квик-Степ» на хорошо очищенный пол. Когда защитная плёнка станет твёрдой на ощупь примерно после 1-2 часов, то необходимо повторить нанесение средства в поперечном направлении. Оставить высыхать минимум на 12 часов или на всю ночь перед началом эксплуатации пола.

Расход: максимум 30 г / M^2 на один слой (т.е. 1 л примерно на 20 M^2 в 2 слоя)



4. Технические характеристики

Уровень рН: около 7,5 (концентрат).

Состав: менее 5% анионных тензидов, добавки по уходу, консерванты, ароматизаторы.

Хранение: в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте. Защищать от мороза. Не оставлять канистру открытой. Хранить в недоступном для детей месте.

До первоначального вскрытия упаковки, при соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения.

5. Гарантия качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg.

6. Фасовка

5 л канистра (арт. № 2650000506) 10 л канистра (арт. № 2650001006)



