



KIILTO PU 1000 ESO

Грунтовка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однокомпонентная, не содержащая растворителей грунтовка для обработки бетонных и выровненных растворами оснований до приклеивания паркета с использованием безводных паркетных клеев производства Киилто.

Влажность бетонного основания макс. 80% относит. влажности или 3,0 весовых %.

СВОЙСТВА

- * 100% содержание сухого вещества
- * не содержит растворителей
- * быстро высыхает
- * хорошая влагостойкость, образует пленку с низкой проницаемостью влаги
- * применяется также для грунтования полов с подогревом (с водной циркуляцией)
- * расход 8 - 10 м²/л (в неразбавленном виде)
- * щелочность цемента не ухудшает эффективности грунтовки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основное связующее	1-комп. полиуретан, отвердевающий под воздействием влаги
Плотность	ок. 1,2 кг/л
Воспламеняемость	не горючая
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая температура применения	+10°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО

Основание должно быть чистым, достаточно прочным, ровным и сухим. Удалить с поверхности основания цементный клей, а также прочие ухудшающие адгезию элементы.

Нанести тонкий и равномерный слой грунтовки при помощи валика или кисти. Паркет можно приклеивать не раньше, чем через 2 часа, но, тем не менее, и не позднее, чем через 24 часа после обработки (20°C / 50 %RH). Адгезию грунтовки с клеем можно при необходимости улучшить, посыпав поверхность свежего слоя грунтовки песком (макс. размер частиц фракции песка 1 мм).

Внимание! При приклеивании паркета на бетонное основание или же основание полов с подогревом: Все остатки цементного клея и прочие, ухудшающие адгезию элементы, должны быть удалены.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты очищаются ацетоном или ксилолом.

УПАКОВКА

5 л (6 кг)

ВНИМАНИЕ

ВРЕДНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте при температуре не ниже +1°C не более 1 года.
После длительного хранения упаковку с продуктом тщательно встряхнуть.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на проведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Телефон: +7(495) 760-05-18

06/13