

PARA: Arquitecto Oscar Contreras
 DE: Aldo Calderón
 FECHA: 25 de Agosto de 2026
 ASUNTO: Revisión de campo: Torque de pernos ASTM A325 (3/4") y espesor de pintura en columnas de Canopy.

1. Verificación de Torque en Conexiones Viga-Columna (Pernos 3/4" ASTM A325)

Revisé de forma aleatoria con el torquímetro las uniones estructurales de las columnas del Canopy que llevan pernos de 3/4" bajo la norma **ASTM A325**.

Componente / Elemento	Mínimo Requerido (Norma/Diseño)	Valor Aplicado en Campo	Estatus / Comentario
Pernos ASTM A325 (3/4") Conexión Columna-Viga (Canopy)	268.4 lb-pie	300.0 lb-pie	CONFORME (Sobretorque adecuado)

Comentario: En campo están aplicando 300 lb-pie, lo cual cumple y supera el mínimo de 268.4 lb-pie de la norma. Está bien ajustado y no hay problema con eso.

2. Control de Espesor de Pintura en Columnas

También verifiqué con el equipo las mediciones de espesor de pintura (película seca) en las columnas metálicas del sector.

Elemento Estructural	Especificación del Proyecto	Medición en Campo	Estatus / Comentario
Columnas Metálicas Sistema de Pintura Anticorrosiva	8.0 mils (~200 micrones)	> 9.0 mils (> 225 micrones)	CONFORME (Mayor espesor / Buena protección)

Comentario: Las lecturas salen mayores a 9 mils (estaba pidiendo 8 mils / 200 micrones). Está un poco por encima, lo cual le da mejor protección contra la corrosión sin afectar en nada la aplicación que hizo Cosapi.

Resumen

Ambos puntos revisados en campo están conformes para que los tengas mapeados en la supervisión.

ANEXOS

Anexo 1: Registro Fotográfico y de Control - Torque de Pernos (ASTM A325 3/4")

A continuación se adjuntan las fotografías y registros de la verificación del torqueo en las conexiones del sector Canopy.



Anexo 2: Registro Fotográfico y de Medición - Espesor de Pintura en Columnas

A continuación, se adjuntan las fotografías y lecturas del medidor de espesores (DFT) en el sistema de pintura de las columnas.

8. SISTEMA DE PINTADO

Para la aplicación del sistema de pintura se han contemplado las siguientes características:

Sistema 1: Para Techos nivel +237.96 y soportes de GRC.

- 1.1. Capa base – pintura epoxy poliámida: 4.0mils (100 micrones)
- 1.2. Capa acabado – pintura epoxy poliámida: 4.0mils (100 micrones)

Total, de espesor: 8.0mils (200 micrones)

El acabado de las EEMM es tipo industrial.

