

BOLETIM TÉCNICO

Lukscolor Tradição Acrílico Premium Plus

MAIS INFORMAÇÕES:

- **INDICAÇÃO:** Alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento, texturas e superfícies revestidas com Massa Acrílica em áreas externas e internas e Massa Corrida exclusivamente em áreas internas.

- **APLICAÇÃO:** Rolo de lã (de pêlo baixo), trincha ou pincel de cerdas macias, revólver (pressão de pulverização – 30 A 40 lb/pol²).

- **DILUENTE:** Água potável.

- **DILUIÇÃO:**

Quando utilizar Pincel, Trincha ou Rolo de Lã (pêlo baixo), dilua 10 medidas de LÁTEX ACRÍLICO TRADIÇÃO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR com 2 a 5 medidas de água e misture bem até completa homogeneização, com espátula larga e rígida.



Quando utilizar revólver, dilua 10 medidas de LÁTEX ACRÍLICO TRADIÇÃO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR com 3 a 5 medidas de água. Aplique com pressão entre 1200 a 1400psi, bico com abertura de 0,017 polegadas e a velocidade de aplicação de 9 a 11m²/minuto.



Quando utilizar Airtless, dilua 10 medidas de LÁTEX ACRÍLICO TRADIÇÃO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR com até 1 medida de água.



Sobre superfícies não seladas e/ou emaciadas, aplicar a primeira demão bem diluída, misturando 2 medidas de LÁTEX ACRÍLICO TRADIÇÃO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR com 1 medida de água.



- **DEMÃOS:** 2 a 3 dependendo da cor utilizada e do tipo, estado e cor da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos.

- **SECAGEM:** Ao toque 1 hora, entre demãos 2 horas, final 4 horas depois da última demão.

EMBALAGENS E RENDIMENTOS:

Cores prontas:

Embalagem de 3,6L – no mínimo 22 m²/pintura acabada.

Embalagem de 18 L – no mínimo 110 m²/pintura acabada.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.

PREP. DE SUPERFÍCIE

(Norma da ABNT NBR 13245) Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado: **REPINTURA:** Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o **LÁTEX ACRÍLICO TRADIÇÃO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR**; **POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:** Remova com escova de pêlos e pano limpo umedecido com água e deixe secar; **SUPERFÍCIES BRILHANTES:** Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento; **MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS:** Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar; **MOFO:** Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar; **UMIDADE:** Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente; **PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO:** Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **FUNDO PREPARADOR LUKSCOLOR**; **GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO E GESSO ACARTONADO - DRYWALL:** Aguarde a secagem total e remova o pó. Utilize o **LUKSGESSO LUKSCOLOR** ou **FUNDO PREPARADOR LUKSCOLOR**, conforme orientação nas respectivas embalagens; **FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS:** Lave com solução de água e detergente neutro, enxágue e aguarde a secagem. Em seguida, aplique o **POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR**, conforme recomendações na embalagem; **IMPERFEIÇÕES RASAS:** Corrija com **MASSA ACRÍLICA LUKSCOLOR** (ambientes externos ou internos) ou com **MASSA CORRIDA LUKSCOLOR** (em ambientes internos); **SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO:** A cura total do reboco novo é de, no mínimo, 30 dias. Só depois desse período é que pode ser iniciado o processo de preparação da superfície para receber a pintura. Porém, a **LUKSCOLOR** desenvolveu um produto inovador, o **POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR**, que pode ser aplicado após 7 dias da execução do reboco ou concreto. Além de selar, condiciona a superfície para receber a pintura com o **LÁTEX ACRÍLICO TRADIÇÃO PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** logo após sua aplicação, o que representa uma grande redução de tempo da obra (para usar outros produtos de acabamento, consulte instruções de aplicação do Selador Poupa Tempo). Para um acabamento liso, após o uso do Selador, aplique **MASSA ACRÍLICA LUKSCOLOR** (em superfícies externas ou internas) ou **MASSA CORRIDA LUKSCOLOR** (em superfícies internas); **IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:** Repare com reboco e proceda como em "Reboco Novo". Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

DICAS:

- Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;
- Caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de

chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura, até um período de 15 dias após a aplicação da tinta, recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar;

- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar manchas esbranquiçadas. Limpe suavemente com pano ou esponja macia com água e detergente neutro. Em seguida limpe com pano umedecido;
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos LUKSCOLOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

PRECAUÇÕES:

- Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C;
- Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
- Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;
- Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;
- Recomendamos o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas;
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em caso de inalação acidental, vá para local bem ventilado. Procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FISPQ (FICHA de INFORMAÇÕES de SEGURANÇA de PRODUTO QUÍMICO) pode ser obtida no site: www.lukscolor.com.br. Emergências médicas (24 horas): ligue para “CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas” através dos telefones: (11) 2661-8571, (11) 2661-8800 ou 08000-148110;
- Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;
- Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;
- Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser

pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.