quartzolit
SAINT-GOBAIN

BOLETIM TÉCNICO
manta líquida branca quartzolit

A **manta líquida branca quartzolit** é um impermeabilizante à base de resina acrílica, aplicado a frio, com **elevada durabilidade** indicado para lajes e coberturas com ou sem trânsito, e pode também, ser aplicado em telhas de fibrocimento e cerâmica. Além de evitar infiltrações, resiste bem às intempéries, retendo pouca fuligem e quando curado forma uma membrana flexível, impermeável de **alta resistência**. Além disso, o produto pode ficar exposto ou receber assentamento de cerâmica ou porcelanato, permitindo neste caso, o trânsito de pessoas.

1. INDICAÇÕES

- Para coberturas sem trânsito, como lajes de concreto armado;
- Telhas de fibrocimento;
- Telhas cerâmicas;
- Lajes com trânsito, desde que revestidas;
- Proteção superficial de estruturas de concreto armado.

2. PRINCIPAIS VANTAGENS

- Acomoda pequenas movimentações da estrutura presentes no substrato;
- Mantém as propriedades em baixas temperaturas;
- Forma barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera;
- Baixa retenção de fuligem;
- Resistência a raios ultravioletas e a intempéries;
- Baixa absorção de água em longos períodos;
- Fácil aplicação;
- Pode ser pigmentado (vide seção de aplicação).

3. LIMITAÇÕES DE USO

- Não deve ser aplicado em locais que ficarão submersos ou em contato constante com água e empoçamentos devem ser evitados.

Obs.: A **manta líquida branca quartzolit** não é indicado para infiltrações causadas por umidade ascendente ou outras fontes de umidade, para esses casos, outros produtos são recomendados para a correção. Consulte o Departamento Técnico da quartzolit.

4. DADOS TÉCNICOS

Composição	Copolímero acrílico, cargas minerais e aditivos selecionados.
Toxicidade	Consulte a FDS - Ficha com Dados de Segurança – disponível no site www.quartzolit.weber
Densidade	1,216 g/cm³
pH	8,5 a 9,5

5. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto da Película	Fosco
Cor	Branco
Demãos	Mínimo 3 demãos
Condições de Trabalho	Verifique a temperatura de trabalho: Temperatura ambiente entre 5 °C e 40 °C. Temperatura da base entre 5 °C e 40 °C
Consumo Teórico Aproximado	Consumo mínimo de 1,2 kg/m² para se aplicar em no mínimo 3 demãos, com intervalo mínimo de 2 horas entre demãos. Para áreas onde o produto será revestido com cerâmica ou porcelanato, o consumo é de 1,8 kg/m² em até 5 demãos.
Tempo de Secagem	Período mínimo entre demãos: 2 horas Tempo de secagem ao toque: 2 horas Secagem total: 24 horas Aplicação de revestimento: após 3 dias da aplicação
Normas técnicas	ABNT NBR 13321:2023 (Classe C), ABNT NBR 9574:2008, ABNT NBR 9575:2010

Ensaio	Resultados conforme ABNT NBR 13321:2023 (classe C)
Absorção de água por 7 dias	Máx. 15%
Alongamento	Mín. 100%
Alongamento após 1000h de envelhecimento	Mín. 100%
Resistência à tração	Mín. 1,5 MPa
Resistência à tração após 1000h de envelhecimento	Mín. 1,5 Mpa
Resistência à aderência	Mín. 0,5 MPa

6. APLICAÇÃO DO PRODUTO

PASSO	O QUE FAZER?
Preparo da Superfície	Superfícies de concreto e de revestimentos em argamassa devem estar com no mínimo 28 dias de cura e devem ser tratadas de modo a se eliminar irregularidades e materiais soltos. O substrato deve ser limpo, preferencialmente, com hidrojateamento para eliminar mofos, musgos, pó e fuligem. Substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto. Pós e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleos ou graxas podem ser removidas com desengraxantes. O substrato deve ter o caimento adequado, de no mínimo 1%, em direção aos ralos.
Aplicação	O produto vem pronto para aplicação e para ser utilizado, deve apenas ser homogeneizado mecanicamente com um misturador universal ou uma hélice acoplada a uma furadeira, ou, manualmente com uma haste de madeira no próprio balde. A aplicação pode ser realizado com trincha, rolo ou sistema de projeção convencional. Aplique-se em, no mínimo, 3 demãos respeitando o consumo mínimo de 1,2 kg/m². O intervalo mínimo entre demãos é de 2 horas à temperatura de 25°C (o tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas). Em áreas como cantos vivos, ao redor de ralos, passagem de tubulação e juntas de concretagem, deve-se reforçar o revestimento com a incorporação da **tela estruturante quartzolit** sobre a 1ª demão, com o produto ainda fresco. Para áreas acima de 25m², recomenda-se o uso da **tela estruturante quartzolit** em toda a extensão da área. As demãos posteriores a aplicação da **tela estruturante quartzolit** devem cobrir totalmente a tela aplicada. Não é recomendado para superfícies com trânsito quando não estiver revestida, e a execução de proteção mecânica sobre a película de **manta líquida branca quartzolit** pode limitar seu poder de acomodação às movimentações.

PASSO	O QUE FAZER?
Revestimento	O assentamento de revestimentos cerâmicos e porcelanatos diretamente sobre o produto é possível. Para isso, deve-se utilizar argamassa colante **cimentcola flexível quartzolit** (tipo ACIII ou argamassas para porcelanato de área externa), 3 dias após a aplicação total da **manta líquida branca quartzolit** (cura total). A aplicação deve ser feita de forma muito cuidadosa, para que a desempenadeira metálica não perfure a camada de impermeabilização, comprometendo, assim, a função da **super manta líquida branca quartzolit.**
Pigmentação	O impermeabilizante **manta líquida branca quartzolit** pode ser pigmentado com corantes em bisnagas de 50ml, até mesmo em tonalidades fortes, seguindo as limitações abaixo: • Embalagem de 4,5kg limita-se 2 bisnagas de 50ml • Embalagem 18 kg não deve exceder a 10 bisnagas de 50ml Utilize um misturador mecânico universal ou hélice acoplada a uma furadeira. Essa mistura deve ser feita durante 5 minutos ou até que se obtenha uma cor homogênea. **Nota:** O tingimento não gera nenhum comprometimento da qualidade do material.

7. MANUTENÇÃO

Recomenda-se que seja realizada uma inspeção anual da aplicação, seguindo com uma limpeza da área aplicada. Caso seja detectado pontos de falha ou desgaste físico da membrana, deve-se realizar a aplicação de demãos subsequentes com o mesmo material para a revitalização da impermeabilização, respeitando sempre o processo de preparo da base inicial (vide seção de aplicação).

A repintura para manutenção e aumento de espessura é ilimitada, desde que respeite o processo de preparo da base inicial (vide seção de aplicação) e deve ser realizada conforme periodicidade indicada pelo projetista.

8. LIMPEZA

Para limpeza das ferramentas, utilize água limpa.

9. FORNECIMENTO

A **manta líquida branca quartzolit** é fornecido em embalagens de 4,5kg e 18kg.

10. VALIDADE

A validade do produto é de 24 meses, a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

11. ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 4 galões de altura (para galões de 4,5kg) e 3 baldes de altura (para baldes de 18kg), em sua embalagem original fechada.

12. PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FDS (Ficha com Dados de Segurança) do produto que pode ser encontrada no site www.quartzolit.weber

13. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **quartzolit**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

14. TELEFONE PARA CONTATO

SAC 0800 709 69 79

15. REVISÃO DO DOCUMENTO

Documento revisado em agosto de 2025.