
(a) flexoelectric, local slope
flexo k^2 (48×4)
96×4
h^{-2}
-1.92
-1.52
-0.66
k^2 (bending)
10^{-3}
10^{-4}
10^1
10^0
thickness h (μm)
(b) piezoelectric, independent of h
k^2 (quasi-static)
0.575
0.570
0.565
0.560
0.555
0.550
0.545
FEM, 48×4
FEM, 24×2
$e^{\mathrm{T}}C^{-1}e/\kappa$
10^1
10^0
thickness h (μm)