
(a) flexoelectric bending k^2
$a_2/L \leq 0.2$
$a_2 = h$
window half-thickness a_2 (μm)
strip thickness h (μm)
$\log_{10} k^2$
(b) $k^2_{\text{flexo}}/k^2_{\text{piezo}}$
0.01 %
0.1 %
$\log_{10}$ of the ratio