Prüfbericht
Test report 17-0512_05 Index 0

Auftraggeber / *Customer*	U.I. Lapp GmbH Schulze-Delitzsch- Straße 25 D-70565 Stuttgart
Leitungstyp & Querschnitt / *Cable type & Cross-section*	ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 6G0,5 mm² Artikelnummer : 0010004 Chargennummer : 6308554449 Herstellungsjahr : 2017 Herstellungswoche : KW 40
Material / *Material*	Ader : PVC Mantel : PVC
Außendurchmesser / *Diameter*	6,7 mm ± 0,3 mm
Farbe / *Colour*	GY
Eingangsdatum / *Date of receipt*	10.11.2017
Prüfzeitraum / *Test period*	November 2017
Spezifikation / *Specification*	ISO14572:2011-10, §5.21 UN/ECE-R118:2015-04, § 6.2.6

Hinweis:
Wir möchten darauf hinweisen, dass sich die Prüfergebnisse ausschließlich auf die hier untersuchten Prüfgegenstände beziehen. Falls nicht anders gefordert, werden pro Prüfpunkt drei Prüflinge geprüft. Dieser Prüfbericht darf nur unverändert und vollständig vervielfältigt bzw. veröffentlicht werden.
Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind gekennzeichnet (#).

Note:
We would like to point out, that the test results refer to tested samples solely. Unless otherwise agreed, three samples are used at each test point. This test report may only be copied or published in its original form.
The English translation is believed to be accurate. In case of discrepancies the German version shall govern.
Non-accredited test methods are marked (#).

Erstellung des Prüfberichts / *Draw up of the test report*	Freigabe des Prüfberichts / *Release of the test report*
16.11.2017	17.11.2017
Datum / *Date* (J. D. Grüssing)	Datum / *Date* (Dipl.-Ing. Thorsten von Maurich Abteilungsleiter)

Deutsche Akkreditierungsstelle
D-PL-11079-01-00

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Testing laboratory accredited against DIN EN ISO/IEC 17025 at DAkkS
German Accreditation Body
The accreditation is valid for test methods listed in the certificate.

LABCO GmbH
Alfred-Nobel-Straße 15
D-27612 Loxstedt-Stotel
Germany
Telefon: +49 (0) 4744 913 93 0
Fax:+49 (0) 4744 913 93 11
E-mail: info@labco.de

Revisionsübersicht / *Revisions overview*

Index	Datum	Bemerkung / *Note*
0	16.11.2017	Erstellung des Prüfberichts / *Draw up of the test report*

Ergebnisübersicht / *Summary of results*

Prüfpunkt *Test point*		*Leitung / Cable* ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 6G0,5 mm²	Seite *Page*
5.21	Flammwidrigkeit *Resistance to flame propagation*		4

Diese Zusammenfassung erfolgt ohne Gewähr. Gültig sind ausschließlich die im Bericht aufgeführten Ergebnisse.
No responsibility is taken for the correctness of this summary. Solely the results given in the report are valid

Legende	***Legend***
Prüfung bestanden	*Test passed*
Prüfung durchgeführt, keine Vorgabewerte	*Test carried out, no values specified*
Prüfung nicht bestanden	*Test failed*
Prüfungsergebnis bedarf der Interpretation	*Test result has to be interpreted*
Prüfung nicht durchgeführt	*Not tested*
Prüfung nicht erforderlich	*Test not required*

		5.21			
Leitung / Cable		**Flammwidrigkeit** Durchführung gem. ISO14572§ 5.21 Anforderung gem. ISO6722-1 § 5.22 Flammeinwirkzeit: 30 s Anzahl der Prüflinge: 5 ***Resistance to flame propagation*** *Procedure acc. to ISO14572 § 5.21* *Requirement acc. to ISO6722-1 § 5.22* *Flame exposure: 30 s* *Number of samples: 5*			
	Equipment	Eigenbau 45° diagonal, Stop5, M32			
	Einheit *Unit*	s	s	mm	mm
		Brenndauer *Combustion duration*		Länge des nicht verbrannten Bereichs *Length of unburned area*	
		Sollwert *Specified*	Ist-Wert *Actual*	Sollwert *Specified*	Ist-Wert *Actual*
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 6G0,5 mm²	1 2 3 4 5	≤ 70	2 6 4 4 3	≥ 50	468 470 462 470 468
	Aver.		3,8		468

Abkürzungen / *Abbreviations:*

Aver. Mittelwert *Average*