TSIFRA S.R.L.
Revista de Investigación Interdisciplinaria (demo)
Vol. 1, n.º 2 (2025)
pp. 5–7 · ISSN 0000-0000 (en línea)

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Estabilidad de películas de perovskita sometidas a ciclado térmico: el papel de los aditivos orgánicos

Dmitry Orlov[1]✉, **Vera Shestakova**[1], **Georgy Avetisyan**[2]

[1] Centro de Ciencia de Materiales Kristall de los Urales, Rusia
[2] Instituto de Física de la Materia Condensada de Ereván, Armenia
✉ Autor de correspondencia: Dmitry Orlov, d.orlov@example.org

Recibido: 11 de marzo de 2025 **Aceptado:** 22 de julio de 2025 **Publicado:** 25 de septiembre de 2025

RESUMEN

Las perovskitas de haluro se consideran uno de los materiales más prometedores para la fotovoltaica de capa fina, pero su uso práctico se ve frenado por una estabilidad insuficiente frente a las fluctuaciones de temperatura propias de las condiciones reales de funcionamiento. Este estudio examina el efecto de tres aditivos orgánicos —fenetilamonio, tiourea y polivinilpirrolidona— sobre la degradación de películas de perovskita de catión mixto sometidas a ciclado térmico entre −20 y +85 °C. Las películas se prepararon por recubrimiento por centrifugación asistido por antisolvente y se caracterizaron mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y espectroscopia de fotoluminiscencia después de 0, 50, 100 y 200 ciclos. En las muestras de control aparece una fase de yoduro de plomo tras solo 100 ciclos, se forman microfisuras a lo largo de los límites de grano y la intensidad de la fotoluminiscencia cae casi a la mitad. La adición de fenetilamonio al 1,5 % molar ralentiza la degradación: tras 200 ciclos se conserva el 87 % de la intensidad inicial de fotoluminiscencia y no se detectan fases secundarias. La tiourea aumenta el tamaño de grano, pero apenas influye en la resistencia al ciclado térmico, mientras que la polivinilpirrolidona suprime eficazmente el agrietamiento. Se propone un mecanismo que vincula el efecto estabilizador de los aditivos con la pasivación de los defectos superficiales y la relajación de las tensiones mecánicas. Los resultados pueden orientar el desarrollo de formulaciones para módulos solares flexibles.

Palabras clave: perovskitas; películas delgadas; ciclado térmico; degradación; pasivación de defectos; fotovoltaica

Stability of Perovskite Films under Thermal Cycling: The Role of Organic Additives

Dmitry Orlov[1]✉, *Vera Shestakova*[1], *Georgy Avetisyan*[2]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia
[2] Yerevan Institute of Condensed Matter Physics, Armenia

ABSTRACT

Halide perovskites are regarded as one of the most promising materials for thin-film photovoltaics, but their practical use is held back by insufficient stability under the temperature fluctuations typical of real operating conditions. This study examines the effect of three organic additives, phenethylammonium, thiourea and polyvinylpyrrolidone, on the degradation of mixed-cation perovskite films under thermal cycling between −20 and +85 °C. Films were prepared by antisolvent-assisted spin coating and characterised by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and photoluminescence spectroscopy after 0, 50, 100 and 200 cycles. In control samples, a lead iodide phase appears after only 100 cycles, microcracks form along grain boundaries, and photoluminescence intensity drops by almost half. Adding phenethylammonium at 1.5 mol% slows degradation: after 200 cycles, 87% of the initial photoluminescence intensity is retained and no secondary phases are detected. Thiourea increases grain size but has little effect on resistance to thermal cycling, whereas polyvinylpyrrolidone effectively suppresses cracking. A mechanism is proposed that links the stabilising effect of the additives to the passivation of surface defects and the relaxation of mechanical stress. The results can inform the development of formulations for flexible solar modules.

Keywords: perovskites; thin films; thermal cycling; degradation; defect passivation; photovoltaics

Publicado bajo licencia CC BY 4.0

Cómo citar: Orlov D., Shestakova V., Avetisyan G. Estabilidad de películas de perovskita sometidas a ciclado térmico: el papel de los aditivos orgánicos. *Revista de demostración en Open Journal Systems* 2025;1(2):5–7.
Financiación: Fundación Horizon para la Investigación Interdisciplinaria

1 INTRODUCCIÓN

En los últimos quince años, la eficiencia de conversión de las células solares de perovskita ha pasado de unos pocos puntos porcentuales a valores comparables a los del silicio. El principal obstáculo para su comercialización sigue siendo la estabilidad: bajo la acción de la humedad, la luz y la temperatura, la red cristalina de la perovskita se descompone con liberación de yoduro de plomo.

El ciclado térmico —las variaciones repetidas de temperatura— es una de las pruebas más exigentes, ya que la diferencia entre los coeficientes de dilatación térmica de la película y del sustrato provoca la acumulación de tensiones mecánicas. El objetivo del trabajo es comparar la eficacia de tres aditivos orgánicos de distinta naturaleza para aumentar la resistencia de las películas al ciclado térmico.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

Las películas de perovskita de catión mixto basada en cesio, formamidinio y metilamonio (CsFAMA), con sustitución parcial del yodo por bromo (15 %), se depositaron sobre sustratos de vidrio con recubrimiento conductor mediante recubrimiento por centrifugación con goteo de antisolvente y se recocieron a 100 °C. Los aditivos se incorporaron a la solución precursora: yoduro de fenetilamonio (PEA, 1,5 % molar), tiourea (TU, 3 % molar) y polivinilpirrolidona (PVP, 0,5 % en masa).

El ciclado térmico se llevó a cabo en una cámara climática en atmósfera inerte: cada ciclo comprendía un mantenimiento de 15 min a −20 °C y de 15 min a +85 °C, con una velocidad de cambio de temperatura de 5 °C/min. Después de 0, 50, 100 y 200 ciclos, las muestras se analizaron mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica y fotoluminiscencia estacionaria.

3 RESULTADOS

La variación de la intensidad integrada de fotoluminiscencia en función del número de ciclos se muestra en la figura 1. En las muestras de control, la intensidad desciende al 54 % del valor inicial tras 100 ciclos y al 31 % tras 200 ciclos; al mismo tiempo, en los difractogramas aparece el pico del yoduro de plomo a 2θ = 12,7°.




Fig. 1. Intensidad relativa de fotoluminiscencia de las películas en función del número de ciclos térmicos, %

La mayor estabilidad la mostraron las películas con PEA, en las que no se detectaron fases secundarias ni siquiera tras 200 ciclos. La adición de PVP suprime casi por completo la formación de microfisuras, pero no impide la disminución gradual de la intensidad de fotoluminiscencia. Las características resumidas se presentan en la tabla 1.

Publicado bajo licencia CC BY 4.0

Tabla 1. Características de las películas antes y después de 200 ciclos

Muestra	Tamaño de grano, nm	FL tras 200 ciclos, %	Fase PbI_2	Fisuras
Control	310	31	sí	abundantes
PEA 1,5 % molar	340	87	no	aisladas
TU 3 % molar	520	39	sí	abundantes
PVP 0,5 % en masa	290	66	trazas	no

4 DISCUSIÓN

El efecto estabilizador del PEA puede explicarse por la formación, en la superficie de los granos, de una fina capa de perovskita bidimensional que pasiva los defectos e impide la migración de los iones haluro. La PVP parece actuar de otro modo: las cadenas poliméricas localizadas en los límites de grano relajan parcialmente las tensiones mecánicas e impiden el agrietamiento.

La diferencia de mecanismos abre la posibilidad de un uso combinado de los aditivos. Los experimentos preliminares con la incorporación simultánea de PEA y PVP muestran que se conserva el 91 % de la intensidad de fotoluminiscencia tras 200 ciclos, lo que requiere una verificación adicional en células solares completas.

5 CONCLUSIONES

El fenetilamonio es el más eficaz de los aditivos estudiados para aumentar la resistencia de las películas de perovskita al ciclado térmico, y la polivinilpirrolidona suprime eficazmente el agrietamiento. La combinación de aditivos con distintos mecanismos de acción se perfila como una estrategia prometedora.

REFERENCIAS

1. Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells // Journal of the American Chemical Society. 2009. Vol. 131, no. 17. P. 6050–6051.
2. Орлов Д. С., Шестакова В. А. Морфология плёнок смешанных галогенидных перовскитов, полученных с антирастворителем // Неорганические материалы и покрытия. 2022. Т. 14, № 5. С. 412–423.
3. Brenner M., Ito K. Thermal stress and grain-boundary cracking in hybrid perovskite films // Thin Film Engineering. 2021. Vol. 28, no. 3. P. 301–315.
4. Аветисян Г. Р. Пассивация поверхностных дефектов в перовскитах органическими катионами // Физика конденсированных сред. 2023. Т. 9, № 2. С. 88–104.
5. Liang Q., Fischer A. Polymer additives for mechanically robust perovskite layers // Advanced Coatings Letters. 2022. Vol. 6. P. 55–67.
6. Шестакова В. А. Методы ускоренных климатических испытаний тонкоплёночных солнечных элементов. Екатеринбург: Кристалл, 2021. 148 с.
7. Okafor C., Duarte P. Photoluminescence as a probe of perovskite degradation // Optical Materials Review. 2020. Vol. 17, no. 4. P. 220–236.
8. Орлов Д. С. Рентгенофазовый анализ продуктов деградации галогенидных перовскитов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87, № 9. С. 31–38.

Publicado bajo licencia CC BY 4.0