Tanggal Mulai Berlaku: 07 Maret 2016

TDS05203/16

Lembar Data Teknis

GM-220 Plamir Instan

Wall Putty



Deskripsi Produk:

GM-220 Plamir Instan adalah plamir siap pakai yang berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan permukaan dinding dan langit-langit, baik untuk untuk interior maupun eksterior. GM-220 Plamir Instan merupakan semen instan berbahan dasar semen, filler, additif dan Special Polymer yang tercampur secara homogen.

Keunggulan:

- Mengandung Lem Berkualitas Tinggi, sehingga tidak perlu menambah lem putih
- Lebih praktis dan mudah digunakan, siap pakai hanya perlu ditambah air.
- Hasil plamir lebih halus dan berwarna putih bersih, dapat diekspos.
- Dapat diaplikasikan pada permukaan dinding dan langit-langit.
- Dapat digunakan untuk interior maupun eksterior.

- Mencegah retak rambut pada dinding akibat penyusutan.
- Plamir tidak cepat mengering, sehingga lebih mudah dalam meratakan dan merapikan.
- Adukan bersifat plastis dan daya rekat lebih tinggi.
- Tingkat alkalinitas rendah, sehingga dinding dapat langsung dicat setelah umur 7 hari.
- Lebih hemat dalam pemakaian cat karena porositas rendah dan tidak menyerap bahan cat.

Penggunaan:

GM-220 Plamir Instan dapat diaplikasikan pada berbagai macam permukaan, seperti:

- Permukaan dinding (beton, plesteran atau acian semen konvensional)
- Permukaan langit-langit
- Tidak direkomendasi untuk digunakan pada permukaan lantai.

Spesifikasi

Penampilan	Powder
Warna	Putih
Tebal Aplikasi	Maksimum 3.0 mm
Binder (Bahan Perekat)	Portland Cement
Filler (Bahan Pengisi)	Untuk meningkatakan kepadatan serta mengurangi porositas bahan adukan
Additive (Bahan Tambahan)	Untuk meningkatkan workability (kelecakan), dan daya rekat
Kebutuhan Air	± 8 Liter per Sak @ 20 Kg atau ± 2 liter per kantong @ 5 Kg

www.avianbrands.com

f www.facebook.com/Avianbrands

Tanggal Mulai Berlaku : 07 Maret 2016

TDS05203/16

Compressive Strenght (DIN 18555 Part 3)	> 7,5 N/mm² pada umut 28 hari
Compressive Strenght (DIN 18555 Part 3)	> 2 N/mm² pada umut 28 hari
Compressive Strenght (DIN 18555 Part 7)	> 95%
Drying Shrinkage (ASTM C 596 Part 1)	< 0,2% pada umur 28 hari
Daya Sebar	 Untuk permukaan kasar : ± 10 m² / 20 Kg tergantung kerataan permukaan Untuk permukaan halus : ± 50 m² / 20 Kg tergantung kerataan permukaan

Technical Data Sheet

Persiapan:

Permukaan:

- 1. Bersihkan permukaan dinding / langit-langit agar bebas dari kotoran, debu, serpihan yang mudah lepas, minyak, lumut, jamur yang dapat mengganggu / mengurangi kerekatan plamir instan.
- 2. Lembabkan permukaan dengan air bersih apabila permukaan terlalu kering
- 3. Perbandingan air dengan powder dapat mengikuti salah satu dari pilihan di bawah ini :
 - a) Perbandingan volume = 1 bagian AIR dengan <u>+</u> 2 bagian POWDER
 - b) Perbandingan berat = 1 liter AIR dengan <u>+</u> 2.5 Kg POWDER
 - c) Atau + 8 Liter AIR dengan 20 Kg POWDER

Cara Penggunaan:

- Tuang Air kedalam wadah pengadukan.
- Sambil diaduk, masukkan Powder sedikit demi sedikit kedalam wadah pengadukan yang sudah berisi air sesuai dengan perbandingan yang telah ditentukan.
- Aduk sampai rata / homogen sehingga diperoleh kondisi pasta yang sesuai

Aplikasi:

- Siapkan Steel Putty Scraper (Kapi Plamir Baja) atau Flat Trowel untuk proses pengerjaan
- Oleskan adukan pasta pada permukaan dinding / langit-langit sebagaimana biasanya pelaksanaan plamir
- Tebal plamir tergantung pada kerataan permukaan dinding.
- Dapat langsung dicat setelah plamir instan berumur 7 hari, kering sempurna.

Kemasan:

- Sak @ 20 Kg
- Kantong @ 5 Kg

Sistem Penyimpanan:

- Simpanlah di dalam ruangan dan jaga agar selalu dalam keadaan kering. Hindari suasana lembab dan hindari dari terkena air
- Hindari kontak langsung dengan lantai

Masa Kadaluwarsa:

1 Tahun bila disimpan dalam kemasan tertutup dan kondisi ruanganan selalu kering.