Sinnhaftigkeit von *Stucco Lustro* (Wachs-Finish) auf Mineralfarbe

1. Ausgangslage & Kernaussage

Ein hochwertiger, organischer Mineralfarbenanstrich, der von Hand sorgfältig mit der Spachtel aufgetragen wurde, um eine perfekte, samtig-matte Oberfläche zu erzielen, **sollte nicht gewachst werden**.

Der Einsatz von *Stucco Lustro* oder anderen Wachsversiegelungen steht im direkten Widerspruch zum Ziel einer perfekt matten Oberfläche. Ein Wachsauftrag verbessert die bestehende Fläche nicht, sondern verändert ihren optischen und physikalischen Charakter grundlegend.

2. Warum *Stucco Lustro* hier ungeeignet ist

- **Optischer Wandel von Ultra-Matt zu Seidenglanz/Glanz:**
  Stucco Lustro („glänzender Stuck“) ist eine klassische italienische Technik zur Erzeugung hochglänzender, marmorähnlicher Oberflächen. Das Einarbeiten von Wachs füllt die mikroskopischen Oberflächenstrukturen der Mineralfarbe auf, die normalerweise für die diffuse Lichtbrechung (Mattrigkeit) sorgen. Die Folge ist ein seidiger bis starker Glanz.
- **Farbtonvertiefung („Anfeucht-Effekt“):**
  Wachs wirkt optisch wie Flüssigkeit auf porösen Mineralien. Selbst transparentes Wachs führt zu einer leichten Nachdunklung und Farbtonvertiefung des Weißtonergebnisses. Der rein kreidig-weiße Charakter geht verloren.
- **Einbuße der Diffusionsoffenheit (Atmungsaktivität):**
  Hochwertige Silikat- oder Kalkfarben gehen eine chemische Verbindung mit dem Untergrund ein und bleiben extrem dampfdiffusionsoffen. Eine Wachsschicht verschließt diese Poren und hebt die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der Mineralfarbe auf.
- **Unterschiedliche Materialmechanismus:**
  Stucco Lustro erfordert den hohen Kalk- und Bindemittelanteil spezieller Putzpasten (wie Marmorino oder Stucco Veneziano), um unter Druck und Wärme Verdichtung und Glanz aufzubauen. Bei einer gestrichenen bzw. feingespachtelten Mineralfarbschicht kann das Polieren mit Wachs zu fleckigem Burnishing (unregelmäßigem Speckglanz) führen.

3. Mögliche Alternativen zur weiteren Optimierung oder Erhaltung

Falls die Oberfläche weiter verfeinert oder geschützt werden soll, ohne den matten Charakter zu zerstören, bieten sich folgende Ansätze an:

1. **Dry-Burnishing / Trocken-Polieren (für maximale Gleichmäßigkeit):**
   Statt flüssiger Versiegelungen oder Wachse kann der Maler die ausgehärtete Mineraloberfläche trocken mit extrem feinen Schleifvliesen (Körnung 2000+) oder Filz sanft abziehen. Dies glättet kleinste Erhebungen, ohne Glanz oder Lösungsmittel einzubringen.
2. **Transparente Hydrophobierung / Matt-Fixativ (für Schutz vor Verschmutzung):**
   Soll die empfindliche weiße Oberfläche vor Staub, Berührung oder Feuchtigkeit geschützt werden, empfiehlt sich ein hauchdünner Auftrag eines **matt verdünnten Kaliumwasserglas-Fixativs** oder einer **atmungsaktiven mineralischen Silan-/Siloxan-Imprägnierung**. Diese Mittel ziehen tief ein, verkieseln in den Poren und erhalten den Mattgrad nahezu vollständig.

Fazit

- **Für ein samtig-mattes Ergebnis:** Den Ist-Zustand belassen oder höchstens mineralisch/matt hydrophobieren.
- **Für einen hochglänzenden Marmoreffekt:** Hierfür wäre ein kompletter Neuaufbau mit einem echten Kalkspachtelputz (*Stucco Veneziano*) erforderlich, auf dem *Stucco Lustro* seine volle Wirkung entfalten kann.