

## 補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER


01911 - 14113 -

名称 ハブ サブ アセンブリ, フロント アクスル の防錆指示書	符号 ISS.	変更事項 REVISION	設定 NO. ECI NO.	月 日 DATE	変更者 REVSR
SPRPIS FOR HUB S/A, FR AXLE		防錆変更/Change rust protection	000GJ0305	'97. 7.22	山本/Y.Y

適用範囲 APPLICATION RANGE 本 S P T I S は、ハブ サブ アセンブリ, フロント アクスル/ドラム S/A, ブレーキ A に適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO HUB S/A, FR AXLE/DRUM S/A, BREKE. A

略図 SKETCH

① ハブ S/A, フロント アクスル  
HUB S/A, FR AXLE防錆油 (無塗装部)  
Oiling (non-painted portion)

注) 図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE : METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

塗装 PAINTING 全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	防錆油 OILING 全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
E D : 電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EX...TSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L : ラッカー塗装 LACQUERING EX...TSH3609G	P 1 : 溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM (P-1) P 3 : 溶剤希釈形錆止め油一水置換性 A SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM (P 3) P Z : その他防錆油 OTHERS OILING
V : 気化性防錆材 VCI ( VOLATILE CORROSION INHIBITOR )	Z : その他 (めっき、樹脂コーティング等) OTHERS ( PLATING, COAT ON RESIN ETC. )

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 の防錆油、又は VCI 紙を使用する場合は、外気から遮断する包装 (例: ポリ袋) が必要

In case of using either P3 or VCI paper, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS : 防錆方法はいずれかを選択のこと。防錆材はいずれを使用してもよい。

Select either rust preventive. Use either rust preventive oil or VCI.

トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION サービスパーツ管理部 SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.				承認 APPROVED	調査 CHECKED	作成 DRAWN
				.	.	.
配布先	数					

## 補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 1A005 -

名称 V C I を使用する対象品の防錆指示書	符号 ISS.	変更事項 REVISION	設定 NO. ECI NO.	月 日 DATE	変更者 REVSR
SPRPIS FOR VCI		新設/New Adoption	000GJ0465	'02. 2.25	近藤/K.K

適用範囲 APPLICATION RANGE 本 S P T I S は、防錆として V C I を使用するすべての対象品 に適用する。

THIS S P R P I S APPLIES TO ALL PARTS RUST-PREVENTED BY VCI AS RUST PROOFING MATERIAL.

略図 SKETCH

省略  
OMITTED

注) 図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE : METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING,OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

塗装 PAINTING 全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	防錆油 OILING 全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
E D : 電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EX...TSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G  L : ラッカー塗装 LACQUERING EX...TSH3609G	P 1 : 溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1)  P 3 : 溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3)  P Z : その他防錆油 OTHERS OILING
V : 気化性防錆材 VCI ( VOLATILE CORROSION INHIBITOR )	Z : その他 ( めっき、樹脂コーティング等 ) OTHERS ( PLATING,COAT ON RESIN ETC. )

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: VCI 紙を使用する場合は、外気から遮断する包装 ( 例 : ポリ袋 ) が必要

In case of using VCI paper, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS :

トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION サービスパーツ管理部 SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.				承認 APPROVED	調査 CHECKED	作成 DRAWN
				.	.	.
配布先	数					

