PAGE NO. 1 OF 2

補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 14082

設定 NO. 名称 符号 变更事項 月日 变更者 アーム サブ アッセンフ・リ , サスヘ・ンション の防錆指示書 ISS. REVISION ECI NO. **DATE** REVSR SPRPIS FOR 000GJ0290 山本/Y.Y 新設/New Adoption 97. 4.25 ARM S/A, SUSPENSION

適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、 アーム サフ・アッセンフ・リ, サスヘ・ンション/アーム ASSY, リーデ・ィンク・ に適用する。


THIS SPRPIS APPLIES TO ARM S/A, SUSPENSION/ARM ASSY, LEADING.

略図 SKETCH

● アーム サブ アッセンブリ, サスペンション
ARM S/A, SUSPENSION

防錆油 (無塗装部)

Oiling(non-painted portion)



注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
E D:電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L:ラッカー塗装 LACQUERING EXTSH3609G	P 1:溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1) P 3:溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z:その他防錆油 OTHERS OILING
V:気化性防錆材	Z:その他(めっき、樹脂コーティング等)
VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)	OTHERS (PLATING, COAT ON RESIN ETC.)

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: VCI 紙を使用する場合は、外気から遮断する包装(例:ポリ袋)が必要

In case of using VCI paper, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS:防錆材はいずれを使用してもよい。

Use either rust preventive oil or $\ensuremath{\text{VCI}}$.

TO'	YOTA M サーヒ	7自動車株式会社 MOTOR CORPORATION ごスパーツ管理部	承認 APPRO	OVED .	調査 CHE ・	CKED	作成 DRAW	N
SERVICE	PARI	S ADMINISTRATION DIV						
配布先	数							

PAGE NO	2	ΛF	2

補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 14082 -


名称	符号	変更事項	設定 NO.	月日	変更者
アーム サフ゛アッセンフ゛リ、サスヘ゜ンション の防錆指示書	ISS.	REVISION	ECI NO.	DATE	REVSR
SPRPIS FOR		追加/Page Addition	000GJ0342	'98. 1.29	山本/Y.Y
ARM S/A, SUSPENSION					


適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、 アーム サフ・アッセンフ・リ, サスヘ゜ンション/アーム ASSY, リーディンク・ に適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO ARM S/A, SUSPENSION/ARM ASSY, LEADING.

略図 SKETCH

7-4 ASSY, リーディング ARM ASSY, LEADING





注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
E D:電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L:ラッカー塗装 LACQUERING EXTSH3609G	P 1:溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1) P 3:溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z:その他防錆油 OTHERS OILING
V:気化性防錆材 VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)	Z : その他(めっき、樹脂コーティング等) OTHERS (PLATING,COAT ON RESIN ETC.)
,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE:

備考 REMARKS:

	トヨゟ	7自動車株式会社			承認 APPR	ROVED	調査 CHE	CKED	作成 DRAV	VN
T0	YOTA I	MOTOR CORPORATION	N							
	サーヒ	ズパーツ管理部								
SERVICE	E PART	S ADMINISTRATION	N DIV	١.	•	•	•		•	
配布先	数									