PAGE NO. 0F 1 3

補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 14003

变更事項 設定 NO. 名称 符号 月日 变更者 カバー S/A、 チ ファレンシャル キャリヤ の防錆指示書 ISS. ECI NO. **REVSR** REVISION **DATE** SPRPIS FOR 新設/New Adoption 000GJ0290 山本/Y.Y 97. 8.20 COVER S/A, DIFF CARRIER

適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、 カバー S/A, ヂファレンシャル キャリヤ

に適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO COVER S/A, DIFF CARRIER.

略図 SKETCH

材質

MATERIAL: STEEL SHEETS

防錆油(無塗装部)

Oiling(non-painted portion)



注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC.IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
ED:電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L:ラッカー塗装 LACQUERING EXTSH3609G	P 1:溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1) P 3:溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z:その他防錆油 OTHERS OILING
V:気化性防錆材 VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)	Z : その他(めっき、樹脂コーティング等) OTHERS (PLATING,COAT ON RESIN ETC.)

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 の防錆油を使用する場合は、外気から遮断する包装(例:ポリ袋)が必要 In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS:

T0'	YOTA M サーヒ	7自動車株式会社 MOTOR CORPORATIO ごスパーツ管理部 'S ADMINISTRATION		承認	APPR	OVED •	調査	CHECKE	D	作成 DRAW	/N
OLIVIOL	. 17111	O ADMINIOTRATIO	יוט י								
配布先	数				ı						
					ı						

PAGE NO. 2 OF 3

補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 14003 -

設定 NO. 名称 符号 変更事項 月日 变更者 カバー S/A、 チ ファレンシャル キャリヤ の防錆指示書 ISS. ECI NO. REVISION **DATE** REVSR SPRPIS FOR 000GJ0290 山本/Y.Y 新設/New Adoption 97. 8.20 COVER S/A, DIFF CARRIER

適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、 カバー S/A, f゙ファレンシャル キャリヤ


に適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO COVER S/A, DIFF CARRIER.

略図 SKETCH

材質 :アルミニウム合金ダイカスト

MATERIAL: ALUMINUM ALLOY DIE CASTINGS



注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC.IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
ED:電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L:ラッカー塗装 LACQUERING EXTSH3609G	P 1:溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1) P 3:溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z:その他防錆油 OTHERS OILING
V:気化性防錆材 VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)	Z:その他(めっき、樹脂コーティング等) OTHERS (PLATING,COAT ON RESIN ETC.)

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 の防錆油を使用する場合は、外気から遮断する包装(例:ポリ袋)が必要 In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS:

					1			
トヨタ自動車株式会社			承認 APPROVED		調査 CHECKED		作成 DRAWN	
TOYOTA MOTOR CORPORATION								
サーヒ	ごスパーツ管理部							
SERVICE PART	S ADMINISTRATION DIV		•	•	•		•	
GENVIOE 1700	TO ABIMINION BIV	•		ı		-		
配布先数								
自じ1175 女人								

PAGE NO. 3 OF 3

補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 14003 -

設定 NO. 名称 符号 变更事項 月日 变更者 カバー S/A、 チ ファレンシャル キャリヤ の防錆指示書 ISS. ECI NO. REVISION **DATE REVSR** SPRPIS FOR 新設/New Adoption 000GJ0290 山本/Y.Y 97. 8.20 COVER S/A, DIFF CARRIER

適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、 カバー S/A, ヂファレンシャル キャリヤ

に適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO COVER S/A, DIFF CARRIER.

略図 SKETCH

材質 :鋳鉄

MATERIAL: IRON CASTINGS



防錆油 (無塗装部) Oiling(non-painted portion)

注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC.IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
E D:電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L:ラッカー塗装 LACQUERING EXTSH3609G	P 1:溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1) P 3:溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z:その他防錆油 OTHERS OILING
V:気化性防錆材	Z:その他(めっき、樹脂コーティング等)
VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)	OTHERS (PLATING,COAT ON RESIN ETC.)

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3の防錆油を使用する場合は、外気から遮断する包装(例:ポリ袋)が必要 In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS:

トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION サービスパーツ管理部 SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.		承認 APPROVED	調査 CHECKED ・	作成 DRAWN	
配布先	数				