

補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER


01911 - 11022 -

名称 フライホイール S/A の防錆指示書	符号 ISS.	変更事項 REVISION	設変 NO. ECI NO.	月 日 DATE	変更者 REVSR
SPRPIS FOR FLYWEEL S/A		新設/New Adoption	000GJ020	'97. 4.25	土谷/A.T

適用範囲 APPLICATION RANGE 本 S P R P I S は、フライホイール ASSY / フライホイール S/A に適用する。

THIS S P R P I S APPLIES TO FLYWEEL ASSY / FLYWEEL S/A.

略図 SKETCH



注) 図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE : METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
E D : 電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EX...TSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L : ラッカー塗装 LACQUERING EX...TSH3609G	P 1 : 溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1) P 3 : 溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z : その他防錆油 OTHERS OILING
V : 気化性防錆材・・・タイプ 1, 2 (TAPE 1, 2) VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)	Z : その他 (めっき、樹脂コーティング等) OTHERS (PLATING, COAT ON RESIN ETC.)

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 又は、VCI 紙を使用する場合は、外気から遮断する包装 (例: ポリ袋) が必要
 In case of using P3 or VCI paper, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS : タイプ 1 : 防錆油を塗布する。但し、防錆油塗布が出来ない場合は VCI を使用する。
 TAPE:1 Oiling is required. however, if oiling is not available, VCI required instead of Oiling.

トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION サービスパーツ管理部 SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.		承認 APPROVED .	調査 CHECKED .	作成 DRAWN .
配布先	数			

