PAGE NO. OF

## 補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 14075


設定 NO. 名称 符号 变更事項 月日 变更者 シェル サフ・アッセンフ・リ、W/ステアリンク・ナックルの防錆指示書 ISS. ECI NO. REVISION **DATE** REVSR SPRPIS FOR 000GJ0290 山本/Y.Y 新設/New Adoption 97. 4.25 SHELL S/A, W/STRG KNUCKLE

適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、 シェル サフ・アッセンフ・リ, W/ステアリンク・ナックル

に適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO SHELL S/A, W/STRG KNUCKLE.

略図 SKETCH



注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC.IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
E D:電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L:ラッカー塗装 LACQUERING EXTSH3609G	P 1:溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1) P 3:溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z:その他防錆油 OTHERS OILING
V :気化性防錆材	Z:その他(めっき、樹脂コーティング等)
VCI ( VOLATILE CORROSION INHIBITOR )	OTHERS ( PLATING, COAT ON RESIN ETC. )

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3の防錆油、又はVCI 紙を使用する場合は、外気から遮断する包装(例:ポリ袋)が必要 In case of using either P3 or VCI paper, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS:防錆方法はいずれかを選択のこと。防錆材はいずれを使用してもよい。

Select either rust preventive. Use either rust preventive oil or VCI.

トヨタ自動車株式会社				承認 APPR	OVED	調査 CHECKED		作成 DRAWN		
TO'	YOTA I	MOTOR CORPORATIO	N							
	サーヒ	ズパーツ管理部								
SERVICE	PART	S ADMINISTRATION	N DIV		•	•	•			'
配布先	数									