PAGE NO. OF

補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 13078 -

名称		符号	変更事項	設変 NO.	月日	変更者
	ボール, チェック の防錆指示書	ISS.	REVISION	ECI NO.	DATE	REVSR
SPRPIS	FOR		新設/New Adoption	000GJ0296	'97. 6.12	山本/Y.Y
	BALL, CHECK					

適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、

ボール, チェック

に適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO BALL, CHECK.

略図 SKETCH



注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC.IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING			
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE			
E D: 電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G	P 1 : 溶剤希釈形錆止め油ー乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1)			
L : ラッカー塗装 LACQUERING EXTSH3609G	P 3:溶剤希釈形錆止め油ー水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z:その他防錆油 OTHERS OILING			
V:気化性防錆材 VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)	Z : その他(めっき、樹脂コーティング等) OTHERS (PLATING,COAT ON RESIN ETC.)			

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3の防錆油を使用する場合は、外気から遮断する包装(例:ポリ袋)が必要 In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS: 材料が非金属の場合は防錆処理不要。

Needs no rust proofing if the part is made of non-metallic material.

heede no race preering it the part to made or non-metarite material.											
	トヨゟ	7自動車株式会社			承認 APPRO	OVED	調査 CHEC	KED	作成	t DRAWN	
TOYOTA MOTOR CORPORATION											
サービスパーツ管理部											
SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.				•	•	•	•	•	•		
配布先	数										
							-			_	