

KRIPTOFLEX 3 FIBRATADO

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO



Presentaciones disponibles.



Colores disponibles.



APLICACIÓN.

- Limpie perfectamente la superficie a tratar dejándola seca y firme, libre de polvo, grasa, agua o cualquier objeto.
- Aplique una mano de Kripto Flex Sello sin diluir en toda la superficie con brocha, rodillo o cepillo de ixtle, cuidando de no dejar áreas sin sellar. Deje secar de 1 a 3 horas.
- Resane grietas y/o fisuras con Kripto Flex Cemento Plástico Acrílico utilizando llana o espátula. Deje secar de 1 a 3 horas. En caso de zonas críticas aplique tela de refuerzo (Polimaster).
- Aplique la primera mano de Kripto Flex 3 Fibratado con cepillo de ixtle o brocha a un rendimiento de 0.5 lt. por m². Deje secar de 4 a 8 horas.
- Una vez seca la primera mano aplique una segunda mano de impermeabilizante Kripto Flex 3 Fibratado en sentido transversal a la primera a un rendimiento de 0.5 lts. por m².
- Deje secar por 24 horas y evite el tráfico durante ese tiempo.

PRECAUCIONES.

No aplicar en días húmedos y lluviosos. No aplicar en temperaturas menores a 10°C o mayores a 45°C. Consulte el pronóstico del clima de las siguientes 72 hrs. No aplicar con bruma, neblina, rocío, viento, etc. Aplíquelo de forma directa. NO DILUIR. El adulterar este producto puede no hacer válida la garantía. Asegúrese que el techo tenga declive de al menos 2%, suficientes desagües, aristas y/o diamantes para evitar encharcamientos, ya que este producto no está diseñado para inmersión prolongada en agua. Los tiempos de secado pueden variar con la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Almacenaje: Consérvese en lugar seco y fresco. Con tapa herméticamente sellada. Estiba máxima 3 cubetas.



DESCRIPCIÓN.

Impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas, de alta resistencia a los movimientos normales de construcción, de gran elongación y adherencia, altamente reflejante a los rayos solares.

VENTAJAS.

- Diseñado con fibras sintéticas que sustituyen el uso de la tela de refuerzo. (excepto en puntos críticos).
- Evita filtraciones de humedad por microfisuras.
- Posee una alta elongación que lo hace resistente a contracciones y expansiones.
- Contiene partículas que reflejan los rayos solares, que disminuyen el paso del calor al interior brindando así mayor confort y ahorro de energía.
- Máxima repelencia al agua.
- Fácil aplicación.

USOS.

- Se aplica en cualquier tipo de material de construcción como concreto, lámina galvanizada, ladrillo, fibrocemento, entre otros.
- Puede aplicarse sobre cualquier tipo de construcción como: edificios, casas habitación, instalaciones comerciales e industriales.
- Por sus propiedades térmicas se puede aplicar en superficies climatizadas artificialmente.

ESPECIFICACIONES.

PRUEBA	VALOR	NORMA
Densidad (25°C)	1.270 ± 0.05 KG/LT	ASTM D-1475
Ph	9-10	ASTM E-5
Sólidos	50 ± 2 %	ASTM D-1644
Viscosidad (25°C)	30,000-40,000 CPS	ASTM D-E-5
Elongación	(>200 %)	ASTM D-2370
Consistencia	Semi espeso	
Rendimiento	1.0 M2/LT. Tela de refuerzo sencilla	
Presentación	4, 19 y 200 lts	
Color	Blanco y Rojo Terracota	

Nota: La información anterior sirve como referencia para el uso y aplicación del producto; sin embargo el rendimiento puede variar según la aplicación, condiciones climáticas y características de la superficie.

**¡Excelencia
en Recubrimientos!**

UNA MARCA DE LA FAMILIA:
IPESA
IMPERMEABILIZANTES, PINTURAS Y EMULSIONES S.A. DE C.V.