



ro

ga
GaLeras

ma
Machín

cu
Cumbal


to
Totumo

be
Bentonita

Ficha Técnica

ío - Referencia Romeral - MaLLa 100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fórmula: S	Sinónimos: Flor de Azufre	Pureza: 99.98 % Mínimo	
Humedad: 0.30%	Materia Orgánica: 0.030 Máximo	Cenizas: 0.01	Hierro(Mg/Kg): 10 Máximo

CARACTERÍSTICAS

Origen	_____	Petroquímico, proveedor ECOPETROL – Colombia
SoLubiLidad	_____	Insoluble en el agua. Soluble en bisulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, benceno, ligeramente soluble en alcohol etílico y éter etílico.
Usos	_____	Industrial en general, agrícola y pecuario, puede ser utilizado principalmente como insumo para mezclas en sales mineralizadas, es un insumo agrícola como corrector de PH de suelos, mezclas físicas y químicas formuladas y fertilizante.

GRANULOMETRÍA

Producto solido molido pasante en malla 100, retiene máximo 2%, análisis por tamizado y secado vía húmeda – Norma Técnica NTC 577.