

První vzorek – index lomu 1,509

p-polarizace			s-polarizace		
	I	R		I	R
90	1630	1.000	90	1910	1.000
88	1300	0.798	88	1760	0.921
85	850	0.521	85	1420	0.743
80	414	0.254	80	1050	0.550
75	188	0.115	75	800	0.419
70	76	0.047	70	580	0.304
69	62	0.038	65	440	0.230
68	50	0.031	60	340	0.178
67	40	0.025	55	280	0.147
66	31	0.019	50	210	0.110
65	25	0.015	45	175	0.092
64	20	0.012	40	150	0.079
63	15	0.009	35	130	0.068
62	12	0.007	30	110	0.058
61	9	0.006	25	100	0.052
60	7	0.004	20	90	0.047
59	5	0.003			
58	5	0.003			
57	4	0.002			
56	4	0.002			
55	5	0.003			
54	5	0.003			
53	5	0.003			
52	5	0.003			
51	6	0.004			
50	7	0.004			
49	9	0.006			
48	10	0.006			
47	12	0.007			
46	13	0.008			
45	15	0.009			
44	16	0.010			
43	18	0.011			
42	20	0.012			
41	22	0.013			
40	24	0.015			
35	35	0.021			
30	44	0.027			
25	51	0.031			
20	57	0.035			

Druhý vzorek
index lomu 1.8051

p-polarizace			s-polarizace		
	I	R		I	R
90	1640	1.000	90	1910	1.000
88	1140	0.695	88	1610	0.843
85	776	0.473	85	1430	0.749
80	353	0.215	80	1150	0.602
75	145	0.088	75	870	0.455
70	50	0.030	70	730	0.382
69	40	0.024	65	620	0.325
68	29	0.018	60	540	0.283
67	24	0.015	55	460	0.241
66	18	0.011	50	380	0.199
65	14	0.009	45	310	0.162
64	11	0.007	40	275	0.144
63	9	0.005	35	235	0.123
62	8	0.005	30	215	0.113
61	8	0.005	25	197	0.103
60	8	0.005	20	179	0.094
59	9	0.005			
58	11	0.007			
57	12	0.007			
56	15	0.009			
55	18	0.011			
54	21	0.013			
53	25	0.015			
52	28	0.017			
51	33	0.020			
50	36	0.022			
45	57	0.035			
40	75	0.046			
35	93	0.057			
30	109	0.066			
25	114	0.070			
20	140	0.085			