



125

ТУ У24.3-21875464-093:2011

ОПИС:

Швидковисихаюча однокомпонентна фарба для деревини. Має високу еластичність, хорошу адгезію і підвищену стійкість до злипання. Стійкість до дії сонячного світла. Швидко висихає. Колерується.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Застосовується для довгострокового захисту дерев'яних поверхонь усередині та зовні приміщень.

Використовується для фарбування:

- Дитячих майданчиків;
- Садових меблів;
- Альтанок;
- Інших виробів з дерева;

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

Тип сполучного	Водна дисперсія сополімерів
Колір покриття	RAL, NCS, згідно зразка клієнта
Блиск покриття (при 60°)	40-45%
Зважена доля нелетких речовин	36%
Час висихання до ступеня 3 (при t=20 °C)	1 година
Рекомендована товщина одного шару	40 мкм сухої плівки
Рекомендована кількість шарів	2
Теоретична укривність	110 мл/м ² (при товщині сухої плівки 40 мкм)
Практична укривність	Залежить від величини коефіцієнта витрат
Щільність	1,15 г/см ³

НАНЕСЕННЯ:**ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ:**

Вологість деревини, що фарбується, не повинна перевищувати у хвойних порід - не більше 15%, у листяних порід - не більше 12%. Поверхня деревини повинна бути сухою та чистою, очищеною від жиру, воску, бруду та пилу. Перед нанесенням акрилатної фарби, що криє, всі сорти деревини необхідно обробити просоченням деревозахисною грунтовкою ТМ ТРІОРА і ґрунтовкою KVANT-035. Після чого необхідно провести проміжне шліфування для видалення ворсу, що піднявся.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ:

Фарба наноситься при температурі навколишнього середовища не нижче +10°C та відносній вологості повітря 65±5%. У зоні фарбування має бути забезпечена хороша циркуляція повітря. Поверхню, що фарбується, необхідно захистити від опадів.

ПРИГОТУВАННЯ:

Перед нанесенням фарбу слід ретельно перемішати до однорідної маси. За потреби фарба розбавляється чистою, дистильованою водою (не більше 5% за обсягом).

МЕТОД НАНЕСЕННЯ:**БЕЗПОВІТРЯНЕ РОЗПИЛЕННЯ:**

- Діаметр сопла:
- Тиск в соплі
- Кут розпилення :
- Розведення:

Рекомендується

Ø 0,013-0,017" (0,33-0,42 мм)
не менше 40 bar
10° – 60° (в залежності від необхідності ширини факела)
Не має необхідності

**ПОВІТРЯНЕ РОЗПИЛЕННЯ:**

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Діаметр сопла: | Припустимо
Ø 2 мм |
| - Тиск: | Не менше 3,5-4,5 bar |
| - Розведення: | Не має необхідності |

Примітка: Допускається нанесення пензлем, валиком, зануренням.

ОЧИСТКА ОБЛАДНАННЯ:

Відразу після нанесення обладнання необхідно промити водою від залишків фарби.

ЗБЕРІГАННЯ:

Фарбу зберігати в щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, захищеної від потрапляння прямих сонячних променів. Бергти від замерзання. Гарантійний термін зберігання фарби – 12 місяців.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Фарба KVANT-125 є екологічно чистим, пожежо-, вибухобезпечним матеріалом.

При роботі з фарбою необхідно дотримуватися стандартних запобіжних заходів при роботі з рідкими лакофарбовими матеріалами:

- Уникати потрапляння фарби в очі та на шкіру. Для захисту очей та шкіри необхідно застосовувати захисний одяг, рукавички, окуляри, маски тощо.

- Забезпечити необхідну вентиляцію ділянок виробництва фарбування.

- У разі попадання фарби на шкіру необхідно негайно зняти забруднений одяг та ретельно промити шкіру водою з милом або використовувати спеціальні очищувачі шкіри.

Розчинники та розріджувачі фарб не застосовувати. При попаданні фарби в очі необхідно ретельно промити їх чистою проточною водою протягом принаймні 10 хвилин.

За потреби звернутися за допомогою до лікаря.

Ця технічна інформація є результатом тестів та практичного досвіду застосування матеріалу. Неправильне застосування матеріалу не гарантує якість та термін служби покриття. У будь-якому разі остаточне застосування матеріалу має бути узгоджене із фахівцями ТОВ ПП «ЗІП». Технічна інформація на цей продукт може бути змінена без попередження.

ТОВ Промислове підприємство «ЗІП»
Україна, м. Кам'янське, вул. Широка 107-А
Тел.: (067) 630-46-82

www.zip.ua