



检验检测报告

(电子版)

No:190161311

共2页 第1页

委托单位	绍兴杉越纺织有限公司				
客户认定 信息	50 ^S /1石墨烯(70%MODAL/30%COTTON)+20D拉架平纹单向导湿布 60cm×60cm 颜色：灰色 生产单位： 绍兴杉越纺织有限公司				
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2019-06-04 14:45	报告签发日期	2019-06-11
判定依据	GB/T 30127-2013 《纺织品 远红外性能的检测和评价》				

检验检测报告附页 (电子版)

No:190161311

共2页 第2页

检验项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	测试结果	判定	备注
●远红外发射率	GB/T 30127-2013 未经过洗涤处理	≥0.88 (一般样品)	0.91	符合	
●远红外辐照温升 (℃)	GB/T 30127-2013 未经过洗涤处理	≥1.4 (一般样品)	2.6	符合	
备	(本栏空白)				
注					

——本报告结束——