

# 广东工业大学

测试日期	试件面积	力量最大值	拉伸强度	断裂伸长率
		N	MPa	%
2018-03-31	39.000	990.40	25.39	230.611
2018-03-31	39.000	613.77	15.74	7.678
2018-03-31	39.000	619.91	15.90	7.802
2018-03-31	39.000	658.62	16.89	8.028
2018-03-31	39.000	598.41	15.34	5.130

