

# R1.5预制槽、真实公差与法向修整截面

HJ-019

与HJ-017及HJ-W-00C/00D/00E关联；材料分区来自8P座体真实CAD

局部放大剖面（径向/高度比例不同，尺寸以标注为准）



QT450-10

首层CI-A1：按槽底法向0.70±0.05

第二层：齐平总层1.40~1.60

- 首层表面轮廓覆盖最大0.75法向保留包络，局部欠填/夹渣/裂纹不得进入保留层。
- 实际最大槽176.157710 mm<sup>3</sup>/翼，设计密度下填槽至少1.566042 g；100 mm/min保留为pWPS基线。
- 120 mm/min、0.15 g/s情景欠填0.164543 g；0.17 g/s、速度+2%情景欠填0.009813 g。
- 本图为加工公差实体；带残余应力的实际去料/重平衡须接续有效冷态制造状态。

实际公差实体 / 每翼体积mm<sup>3</sup>

| D / R / N      | 槽体积     | 首层存留   | 第二层存留  |
|----------------|---------|--------|--------|
| 1.50/1.50/0.70 | 163.441 | 84.755 | 78.686 |
| 1.40/1.40/0.65 | 153.124 | 78.478 | 74.646 |
| 1.40/1.60/0.65 | 150.657 | 77.390 | 73.267 |
| 1.40/1.40/0.75 | 153.124 | 89.415 | 63.709 |
| 1.40/1.60/0.75 | 150.657 | 88.159 | 62.498 |
| 1.60/1.40/0.65 | 176.158 | 80.985 | 95.173 |
| 1.60/1.60/0.65 | 173.674 | 79.909 | 93.766 |
| 1.60/1.40/0.75 | 176.158 | 92.308 | 83.850 |
| 1.60/1.60/0.75 | 173.674 | 91.066 | 82.608 |

九个实体：第二层/QT直接共享面均为0。

D<R时刀具圆被原顶面裁边；D>R时增加直壁。

各公差件按实测槽底定圆心，不独立固定z115。

R槽1.50±0.10；R修整=R槽-N，范围0.65~0.95。