

拉伸粘结强度检测原始记录 (一)

检验编号: SC01-JC0005GM020-26220030

第 1 页/共 1 页

样品名称	墙固界面剂			收样日期	2016.3.30							
规格型号	PI			检验日期	2016.4.14							
样品描述	干燥粉末状颗粒、均匀无杂质			拉伸速率	5 mm/min							
检验依据	JC/T 907-2018			成型日期	2016.3.31							
检验设备	☒ 微机控制电子万能试验机 (SCJC-138)、 ☒ 水泥胶砂搅拌机(SCJC-412)											
状态调节	2016.3月30日至3月31日放置在温度: 23℃; 相对湿度: 50%RH 下调节24h											
成型及养护记录												
养护环境条件		温度: 22℃; 相对湿度: 60%RH										
配比 (重量比)		4:01										
用水量 (g)	2500	粉料量 (g)	10000	标准砂量 (g)	/	乳液 (g)	/					
试验项目 试验过程	标准养护	耐水过程			耐冻融过程							
		耐水	干燥 2h	干燥 7d	30次冻融循环	干燥 7d						
拉伸粘结强度 (14d)	3月31日~4月14日	/	/	/	/	/	/					
试验记录												
拉伸粘结强度 (14d)	试验环境条件	温度: 23℃; 相对湿度: 50%RH										
	试验日期	2016年4月14日				粘结面积 (mm×mm)		40×40				
	试样编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	检验结果
	破坏荷载 (N)	1114	1115	1138	1088	1115	1106	1090	1118	1096	1219	1120
	拉伸粘结强度 (MPa)	0.70	0.70	0.71	0.68	0.70	0.69	0.68	0.70	0.69	0.76	0.7
	破坏状态	粘结剂	粘结剂	粘结剂	粘结剂	粘结剂	粘结剂	粘结剂	粘结剂	粘结剂	粘结剂	/
备注: 检验结果计算方法: 单个试件的拉伸粘结强度值精确至 0.01MPa。如单个试件的强度值与平均值之差大于 20%, 则逐次剔除偏差最大的试验值, 直至各试验值与平均值之差不超过 20%, 当 10 个试件中有效数据不少于 6 个时, 取剩余数据的平均值为试验结果, 精确至 0.01MPa, 当 10 个试件中有效数据不足 6 个时, 则此组试验结果无效, 应重新制备试件进行试验。												

复核:

检验: