

保温材料导热系数检测原始记录

检验编号: SC01-JC00039/M010-20000138

第 1 页/共 7 页

样品名称	XPS 板			收样日期	2026.4.16			
规格型号	XPS-X750-SS-B1-030-1200×600×30			检验日期	2026.4.21			
样品描述	表面平整,熔结良好,颜色均匀			检验环境	温度:21℃,湿度:52%RH			
样品尺寸 (mm×mm×mm)	1200×600×30							
检验依据	☑GB/T 10294-2008							
检验设备	☑平板导热系数测定仪(SCJC-199) ☑数显游标卡尺(SCJC-216) ☑电热鼓风恒温干燥箱(SCJC-122)							
检验方法	☑防护热板法 □热流计法							
状态调节	温度:25℃;湿度:55%RH;调节时间:2026.4.17-4.21							
试 验 数 据								
试样尺寸	长×宽 (mm)	左侧试样厚度(mm)		右侧试样厚度(mm)		平均值 (mm)	厚度偏差 (%)	
	300×300	30.05		29.96		30.01	0.3	
试验参数	试件面积(m ²)	0.09	计量面积(m ²)	0.0176	修正系数	0.9412		
测量记录	采样点	1	2	3	4	5	6	平均值
	时 间	17:04:45	17:34:45	18:04:45	18:34:45	19:04:45	19:34:45	
	冷板平均温度(℃)	15.01	15.01	15.03	14.97	15.01	15.01	15.01
	热板平均温度(℃)	35.04	35.04	35.04	35.02	35.01	35.05	35.03
	护板平均温度(℃)	35.00	34.96	35.05	34.97	34.96	34.97	34.96
	热板加热功率(W)	0.69980	0.70154	0.69635	0.70224	0.69252	0.70114	0.69893
	热阻(m ² ·K/W)	1.00752	1.00501	1.01149	1.00501	1.01658	1.00608	1.00860
	导热系数[W/(m·K)]	0.02803	0.02810	0.02792	0.02810	0.02778	0.02807	0.028
备注	✓							

复核:

检验:

泡沫塑料表观密度及压缩性能检测原始记录

检验编号: SC01-JC0005QM 010-26000138

第 2 页 / 共 7 页

样品名称	XPS 板		收样日期	2026.4.16		
规格型号	XPS-X350-SS-B1-030-1200x600x30		检验日期	2026.4.21		
样品描述	表面平整, 熔结良好, 颜色均匀		检验环境	温度: 21°C, 湿度: 52%RH		
试样尺寸(mm×mm×mm)	100×100×30		检验项目	☒ 表观密度 ☒ 压缩性能		
检验依据	☒ GB/T 6343-2009 ☒ GB/T 8813-2020					
检验设备	☒ 游标卡尺(SCJC-216) ☒ 电子天平(SCJC-37) ☒ 微机控制电子万能试验机(SCJC-138)					
状态调节	温度: °C; 湿度: %RH; 调节时间:					
检验项目	1 2 3 4 5					
表观密度	长度 (mm)	99.78	99.52	100.45	100.14	99.60
		99.74	100.29	99.73	99.15	100.31
		99.51	100.21	100.32	100.20	99.52
		99.76	100.24	100.14	99.58	100.41
		100.00	99.60	100.22	99.65	99.57
	宽度 (mm)	99.65	100.02	100.20	99.61	99.67
		100.35	100.26	99.91	100.16	100.49
		99.99	99.58	99.59	99.75	100.06
		100.00	100.24	100.15	100.17	100.27
		99.64	99.98	99.91	100.12	99.56
	厚度 (mm)	30.36	30.17	30.15	29.67	29.84
		30.13	30.01	30.03	30.09	30.09
		30.18	29.94	30.09	30.45	30.25
		30.18	29.95	29.66	29.97	29.76
30.49		30.48	30.35	29.52	30.05	
试样体积 (mm³)	301562.76	301069.87	300960.46	298801.39	299669.96	
试样质量 (g)	10.35	10.45	10.53	10.21	10.32	
排出空气的质量 (g)	/	/	/	/	/	
表观密度 (kg/m³)	34.3	34.7	34.9	34.2	34.4	
平均表观密度	34.5				标准偏差	
压缩性能	最大压缩力 (N)	/	/	/	/	
	压缩强度 (kPa)	/	/	/	/	
	平均值 (kPa)	/				
	相对形变为 10% 的压缩力 (N)	3545.2	3533.3	3570.4	3527.9	3655.0
	相对形变为 10% 的压缩应力 (kPa)	355.6	353.4	356.6	353.5	365.9
	平均值 (kPa)	357				

备注: 密度小于 15kg/m³ 闭孔材料的表观密度计算公式: $\rho_a = (m + m_a) \times 10^6 / v$ ρ_a —表观密度, kg/m³; m —试样的质量, g; m_a —排出空气的质量, g; v —试样的体积, mm³; 空气密度(23°C)—1.220kg/m³。

复核:

检验:

硬质泡沫塑料吸水率检测原始记录 (1)

检验编号: SC01-JC00059M010-26000138

第3页/共7页

样品名称		XPS 板					收样日期		2020.4.16						
规格型号		XPS-X350-SS-B1-030-1200×600×30					检验日期		2020.4.17~4.21						
样品描述		表面平整, 熔结良好, 无杂质					检验环境		温度: 23℃, 相对湿度: 51%RH						
试样尺寸 (mm×mm×mm)		150×150×30													
检验依据		GB/T 8810-2005													
检验设备		☑ 硬质泡沫吸水率测定仪 (SCJC-259)													
状态调节		温度: 25℃; 相对湿度: 55%RH; 调节时间: 2020.4.17~4.17													
测量尺寸		初始值					平均值		浸泡后					平均值	
长 (mm)	1	150.88	150.85	149.75	150.02	149.75	1	/	149.66	150.31	150.40	150.20	150.29	11	/
		149.94	149.11	149.28	150.76	150.70			149.86	150.29	149.82	149.65	150.50		
		149.70	149.81	150.41	149.51	149.65			149.78	149.76	149.62	150.53	149.69		
	中值	149.94	149.81	149.28	150.02	149.65		149.74	149.78	150.29	149.82	150.20	150.29		150.08
	2	149.79	149.28	149.82	150.85	149.88		/	150.53	150.74	150.62	150.1	150.2		/
		150.83	149.94	150.86	150.71	150.33			150.53	150.1	150.2	150.8	150.85		
		150.32	149.65	149.43	150.42	149.88			150.61	150.28	150.62	150.82	150.78		
	中值	150.32	149.54	149.92	150.71	149.88		150.9	150.53	150.28	150.42	150.1	150.78		150.42
	3	149.44	150.72	150.00	150.68	149.62		/	150.65	150.84	149.99	150.32	150.78		/
		149.62	150.40	150.20	150.74	150.35			150.45	150.45	150.24	150.51	150.87		
		149.52	149.83	149.56	150.05	150.83			150.86	150.6	150.76	150.32	150.58		
	中值	149.52	150.40	150.00	150.68	150.35		150.19	150.45	150.6	150.24	150.32	150.78		150.48
宽 (mm)	1	150.19	149.37	149.29	150.90	150.05	b	/	149.54	149.37	149.85	149.69	149.43	b1	/
		149.62	150.47	149.44	149.72	149.14			150.29	149.84	149.73	149.34	149.64		
		149.21	149.35	149.07	149.21	149.50			149.8	149.4	149.31	149.89	149.78		
	中值	149.62	149.37	149.29	149.72	149.50		149.50	149.8	149.4	149.73	149.69	149.43		149.61
	2	150.93	150.81	149.34	150.36	150.66		/	150.66	150.39	150.16	150.19	150.52		/
		149.02	150.69	149.47	150.70	150.20			150.13	150.21	150.3	149.92	150.26		
		149.46	150.43	149.12	149.86	149.77			150.35	150.11	150.43	149.83	150.2		
	中值	149.46	150.69	149.34	150.36	150.20		150.00	150.35	150.21	150.3	149.92	150.26		150.22
	3	150.54	149.66	149.46	149.80	150.21		/	150.35	150.21	150.27	150.73	150.12		/
		150.28	150.52	150.11	149.77	149.62			150.79	150.61	150.78	150.72	150.43		
		150.35	150.8	150.64	149.00	149.59			150.36	150.8	150.58	150.86	150.4		
	中值	150.35	150.52	150.11	149.77	149.62		150.08	150.56	150.61	150.58	150.73	150.4		150.58
备注															

复核:

检验:

硬质泡沫塑料吸水率检测原始记录 (2)

样品编号: SC01-JC005G M010-26000138

第 4 页 / 共 7 页

测量尺寸		初始值					平均值		浸泡后					平均值		
厚 (mm)	1	30.52	30.07	29.75	30.31	30.83	d	/	30.29	30.74	30.13	30.22	31.27	d ₁	/	
		30.05	30.37	30.67	29.68	30.98			30.36	30.74	30.97	30.68	30.66			
		29.17	30.09	29.63	30.58	29.30			30.31	30.24	30.57	31.12	29.97			
	中值	30.05	30.09	29.75	30.31	30.83		30.21	30.31	30.74	30.57	30.22	30.66		30.61	
		2	30.39	30.96	30.78	30.14		30.49	/	30.51	31.05	29.32	31.10		30.65	/
			30.29	29.50	30.76	29.39		30.76		30.31	30.37	29.55	30.73		30.27	
	30.73		29.56	29.52	29.28	29.36		30.07		30.75	29.32	29.95	30.39			
	中值	30.39	29.56	30.76	29.39	30.49		30.12	30.31	30.75	29.32	30.73	30.39		30.30	
		3	30.26	30.07	30.62	29.39		29.25	/	29.79	30.46	30.54	30.44		29.63	/
			29.42	29.96	30.07	29.39		30.87		29.72	30.23	29.87	29.56		29.77	
	29.26		29.27	30.31	29.60	29.09		29.89		29.88	30.24	29.29	29.51			
	中值	29.42	29.96	30.31	29.39	29.25		29.67	29.79	30.23	30.24	29.56	29.63		29.89	
体积 (mm)		1	初始	676.28	浸泡	687.19	直线	30.04	泡孔 数目	43	t (mm)	0.70	D (mm)	1.14	V _c (cm)	38.67
		2	体积	678.02	后体	684.67	长度	30.12		41		0.73		1.19		40.39
	3	(cm)	668.78	积 V ₁ (cm)	677.25	(mm)	30.09	40		0.75		1.22		41.41		
吸水率		干燥质量 m ₁ (g)		表观质量 m ₂ (g)		表观质量 m ₃ (g)		吸水率 (%)		吸水率平均值 (%)						
1		23.3		3014.5		2391.9		0.38		0.4						
2		23.4		3042.8		2424.4		0.37								
3		23.1		3006.5		2396.8		0.45								
计算公式: 均匀溶胀用下式计算吸水率: $W_{av} = 100[m_3 + V_1 \times \rho - (m_1 + m_2 + V_c \times \rho)] / V_0 \rho$ 其中: $V_0 = (d \times l \times b) / 1000$ $V_1 = (d_1 \times l_1 \times b_1) / 1000$ $V_c = 0.54D (l \times d + l \times b + b \times d) / 500$ ρ 为水的密度 (=1g/cm ³) $D = t / 0.616$																
备注																

复核:

检验:

建筑材料单体燃烧试验原始记录

检验编号: SC01-JC0005GM010-26000138

第 5 页/共 7 页

样品名称	XPS 板			收样日期	2026.4.16
规格型号	XPS-X350-SS-B1-030-1200X600X30			检验日期	2026.4.21
样品描述	表面平整、熔结良好、颜色均匀			检验环境	温度: 23℃; 湿度: 51 %; 气压: kPa。
样品尺寸 (mm×mm×mm)	1200 × 600 × 30				
检验依据	GB/T 20284-2006				
检验设备	☒ 建筑制品单体燃烧设备装置(SCJC-131) ☒ 空盒气压表(SCJC-414) ☒ 钢卷尺(SCJC-221)				
状态调节	温度: 25℃ 湿度: 55%RH; 调节时间: 2026.4.17 - 4.21				
第一组试件	质量 1 (g)	/	质量 2 (g)	/	
第二组试件	质量 1 (g)	/	质量 2 (g)	/	
第三组试件	质量 1 (g)	/	质量 2 (g)	/	
试样尺寸	长翼: 1000×1500mm, 短翼: 495×1500mm				
安装信息	☐ 实际安装; ☒ 标准安装 (GB/T20284-2006 中选项: √)				
	☐ 有 ☒ 无 基材; ☒ 有 ☐ 无 接缝 (☐ 垂直 ☒ 水平)				
目测观察	单位	第一组试件	第二组试件	第三组试件	平均值
横向火焰传播 (LFS) 至边缘	/	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	/
600s 内燃烧滴落物或颗粒物	>10s	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	/
试验结束时的数据					
透光率	mV	99.9	99.8	99.8	99.8
O ₂ 浓度	%	20.74	20.67	20.92	20.78
CO ₂ 浓度	%	1.8	2.1	1.6	1.8
600s 的总放热量 THR ₆₀₀	MJ	12.5	11.9	12.5	12.3
燃烧增长速率指数 FIGRA _{0.2MJ}	W/s	172.5	125.3	198.4	162.1
燃烧增长速率指数 FIGRA _{0.4MJ}	W/s	227.5	212.4	225.5	221.8
现象记录					
表面闪燃	/	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	
试样部分坠落	/	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	
烟气未进入集气罩	/	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	
背板间相互固定失效	/	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	
出现可提前结束试验的情况	/	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	
变形/垮塌	/	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	
其他现象	/	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	
试验的提前结束					
气体供应的结束时间	s	1560	1560	1560	
HRR 过高	/	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	
湿度过高	/	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	
燃烧器受到实质性干扰或阻碍	/	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	
设备故障	/	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	☐ 是: ☒ 否	
备注: 1. 600s 的总放热量 THR ₆₀₀ : 为试样在 300≤t≤900s 内的总热释放量, MJ; 2. 燃烧增长速率指数 FIGRA _{0.2MJ} 、FIGRA _{0.4MJ} : THR 临界值达 0.2MJ、0.4MJ 以后, 试样热释放率与受火时间的比值的最大值。 3. 在特定的试验条件下, 试验结果与试样的性能有关; 试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。					

复核:

检验:

建筑材料可燃性检测原始记录

检验编号: SC01-JC0003G/M 010-26000138

第 6 页 / 共 7 页

样品名称	XPS 板		收样日期	2026.4.16
规格型号	XPS-X350-SS-B1-030-1200X600X30		检验日期	2026.4.21
样品描述	表面平整, 燃烧良好, 颜色均匀		检验环境	温度: 23 °C; 湿度: 51 %RH
试样尺寸 (mm×mm×mm)	250×180×30		试样数量	6
检验依据	√ GB/T 8626-2007			
检验设备	☑ 建筑保温材料燃烧性能检测装置(SCJC-134)、□ 秒表 (SCJC-64)			
状态调节	温度: 25 °C; 湿度: 55 %RH; 调节时间: 2026.4.17-4.21			
点火时间	□ 15s; ☑ 30s		点火方式	☑ 边缘点火; □ 表面点火
试 验 结 果				
试件编号	试样方向	试样着火	焰尖高度是否达到 150mm 刻度线及发生该现象的时间	引燃滤纸
1	纵向	□ 是; ☑ 否	□ 是; ☑ 否; 0 s	□ 是; ☑ 否
2		□ 是; ☑ 否	□ 是; ☑ 否; 0 s	□ 是; ☑ 否
3		□ 是; ☑ 否	□ 是; ☑ 否; 0 s	□ 是; ☑ 否
1	横向	□ 是; ☑ 否	□ 是; ☑ 否; 0 s	□ 是; ☑ 否
2		□ 是; ☑ 否	□ 是; ☑ 否; 0 s	□ 是; ☑ 否
3		□ 是; ☑ 否	□ 是; ☑ 否; 0 s	□ 是; ☑ 否
备注	1. 计时器精度 ≤ 1s/h; 2. 火焰高度测量偏差应为 ±0.1mm; 3. 本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。			

复核:

检验:

氧指数检测原始记录

检验编号: SC01-JC0005GM010-26000138

第7页/共7页

样品名称	XPS 板			收样日期	2026.4.16		
规格型号	XPS-X350-SS-B1-030-1200x600x30			检验日期	2026.4.21		
样品描述	表面平整, 熔结良好, 颜色均匀			检验环境	温度: 23 °C; 湿度: 51 %RH		
检验依据	GB/T 2406.2-2009						
检验设备	☒ 全自动氧指数测定仪(SCJC-196) ☐ 钢直尺(SCJC-220) ☐ 秒表(SCJC-64)						
状态调节	温度: 25 °C; 湿度: 55 %RH; 时间: 2026.4.17-4.21						
试件类型	☐ I; ☒ II; ☐ III; ☐ IV; ☐ V; ☐ VI						
试样尺寸 (mm×mm×mm)	150×10×10			样品数量	5		
试验方法	☐ A 法; ☐ B 法; ☒ C 法			标线距离 (mm)	50		
初始氧浓度: (氧浓度间隔≤1%)							
氧浓度(%)	30.0	30.0	30.0				
燃烧时间(s)	3	7	5				
燃烧长度 (mm)	9	18	17				
反应 (×或 O)	0	0	0				
氧指数的测定: (氧浓度增量 d: 0.2%)							
	N _T 系列测量						
	N _L 系列测定						c _r
氧浓度(%)							
燃烧时间(s)							
燃烧长度 (mm)							
反应 (×或 O)							
K 值							
氧指数 (OI)	> 30.0						
备注	1. c ₀ (氧浓度) = 100V ₀ /(V ₀ +V _N); V ₀ —23°C时, 混合气体中每单位体积的氧的体积; V _N —23°C时, 混合气体中每单位体积的氮的体积。 2. OI (氧指数) = c _r +kd; c _r —N _T 系列中最后氧浓度值, 以体积分数表示, 取一位小数; d—使用 and 控制的氧浓度的差值, 以体积分数表示, 取一位小数; k 值—根据试验的试样反应类型, 可查 GB/T2406.2-2009 表 4 确定; OI—报告 OI 时, 准确至 0.1, 不修约。计算 6 值时, OI 取两位小数。 3. O: 如果试样的燃烧时间和燃烧长度均未超过判据, 记作 O 反应; ×: 燃烧时间或燃烧长度两者任何一个超过判据, 记作 × 反应。 4. 声明: 本试验的结果仅与本试验条件下试样的行为有关, 不能用于评价其他形式或其他条件下材料着火的危险性。						

复核:

检验: