

镀锌电焊网检测原始记录

检验编号: SC01-JC0005GM030-26000024

第 1 页/共 1 页

样品名称	镀锌电焊网		收样日期	2026.3.30						
规格型号	DHW 0.7×12.70×12.70		检验日期	2026.4.2						
样品描述	样品完好符合检测要求		检验环境	温度: 21 °C; 相对湿度: 32 %RH						
检验依据	☒ GB/T 33281-2016 ☐ GB/T 1839-2008									
检验设备	☒ 微机控制电子万能试验机(SCJC-138) ☒ 数显外径千分尺 (SCJC-219) ☒ 电子天平 (SCJC-37)									
检验项目	☒ 焊点抗拉力 ☒ 丝径 ☒ 网孔偏差 ☒ 镀锌层质量									
试 验 数 据										
丝径 (mm)	试件	1	2	3	平均值	丝径偏差				
	经向	0.71	0.73	0.72	0.72	0.02				
	纬向	0.71	0.72	0.73	0.72	0.02				
网孔偏差	305mm 内网孔数	网孔距离标准值 (mm)	经向测量值 (mm)	经向网孔偏差 (%)	纬向测量值 (mm)	纬向网孔偏差 (%)				
	24	12.70	12.73	0.24	12.72	0.18				
焊点抗拉力 (N)	试件	1	2	3	平均值 (N)	拉伸速度 (mm/min)				
	抗拉力	67	63	62	64	5				
镀锌层质量 (g/m²)	试样长度	溶解前质量(g)	溶解前钢丝直径 (mm)			溶解后质量(g)	溶解后钢丝直径 (mm)			镀锌量 (g/m²)
			1	2	均值		1	2	均值	
	500	17.166	0.72	0.72	0.72	15.484	0.69	0.7	0.70	148
备注										

复核:

检验: