

保温材料导热系数检测原始记录

检验编号: SC01-JC000JG M010-26000136

第 1 页/共 3 页

样品名称	高性能蒸压砂加气混凝土砌块			收样日期	2026.4.15			
规格型号	600×300×200 A3.5 B06			检验日期	2026.4.21			
样品描述	表面平整,无缺棱掉角,无裂缝			检验环境	温度: 21℃, 湿度: 52%RH			
样品尺寸 (mm×mm×mm)	300×300×30							
检验依据	✓GB/T 10294-2008							
检验设备	✓平板导热系数测定仪 (SCJC-199) ✓数显游标卡尺 (SCJC-216) ✓电热鼓风恒温干燥箱 (SCJC-122)							
检验方法	✓防护热板法 □热流计法							
状态调节	温度: 25℃; 湿度: 55%RH; 调节时间: 2026.4.15 ~ 2026.4.21							
试 验 数 据								
试样尺寸	长×宽 (mm)	左侧试样厚度 (mm)		右侧试样厚度 (mm)		平均值 (mm)	厚度偏差 (%)	
	300×300	31.03		31.35		31.19	1.0	
试验参数	试件面积 (m²)	0.09		计量面积 (m²)	0.0176		修正系数	0.9412
测量记录	采样点	1	2	3	4	5	6	平均值
	时 间	8:04:26	8:34:26	9:04:26	9:34:26	10:04:26	10:34:26	
	冷板平均温度 (℃)	15.03	14.96	15.00	15.05	14.99	14.97	15.00
	热板平均温度 (℃)	35.00	34.95	34.96	35.01	35.00	34.95	34.98
	护板平均温度 (℃)	35.02	35.01	35.00	34.95	34.95	34.95	35.02
	热板加热功率 (W)	3.60547	3.60644	3.60055	3.60582	3.61989	3.60799	3.60769
	热阻 (m²·K/W)	0.19497	0.19511	0.19513	0.19485	0.19458	0.19493	0.19493
	导热系数[W/(m·K)]	0.15057	0.15046	0.15044	0.15066	0.15087	0.15060	0.151
备注								

复核:

检验:

建筑材料不燃性检测原始记录

检验编号: SC01-JC0005GM010-2020136

第 2 页/共 3 页

样品名称	高性能压砂加气混凝土砌块		收样日期	2016.4.15		
规格型号	600×300×200 A3.5 B06		检验日期	2016.4.21		
样品描述	表面平整,无缺棱掉角,无裂缝		检验环境	开始试验温度: 22 °C, 试验结束温度: 22 °C. 温差: 0 °C		
样品尺寸(mm×mm×mm)	100×100×100mm					
检验依据	GB/T 5464-2010					
检验设备	☒ 建筑材料不燃性试验装置(SCJC-132) ☒ 电子天平(SCJC-92) ☐ 电热鼓风干燥箱(SCJC-122)					
状态调节	状态调节: 温度 25 °C, 湿度 55 %RH, 时间: 2016.4.15-4.20 烘干: 105 °C 干燥 时间: 2016.4.20-4.21					
试样尺寸	直径: 45 mm	高度: 50 mm	样品数量(组)		5	
试 验 数 据						
检验项目	单位	1	2	3	4	5
炉内初始平衡温度平均值	°C	750.8	750.9	752.2	753.9	751.9
炉内最高温度 T_m		770.2	770.1	770.5	770.1	770.4
炉内最终温度 T_f		767.1	767.9	768.3	767.0	768.5
炉内温升 ΔT		3.1	2.2	2.1	3.1	1.9
炉内温升 ΔT 平均值		2.5				
试样中心最高温度 $T_{c(max)}$		767.3	767.5	767.7	767.5	767.1
试样中心最终温度 $T_{c(final)}$		765.0	765.2	763.9	765.5	765.7
试样中心温升 ΔT_c		2.3	2.3	3.8	2.0	1.4
试样中心温升 ΔT_c 平均值		2.4				
试样表面最高温度 $T_s(max)$		773.9	774.8	774.6	773.8	773.5
试样表面最终温度 $T_s(final)$		769.5	770.5	769.9	771.9	769.5
试样表面温升 ΔT_s		4.4	4.3	4.6	2.0	4.0
试样表面温升 ΔT_s 平均值		3.9				
试样初始质量 m_1		g	31.06	31.54	31.54	30.49
试验后试样质量 m_2	30.29		30.59	30.96	29.52	33.65
质量损失率 Δm	%	2.5	3.0	1.8	3.2	1.0
质量损失率 Δm 平均值		2.3				
持续燃烧时间 t_f	s	0	0	0	0	0
持续燃烧时间 t_f 平均值		0				
备 注	1. 试样温升: $\Delta T = T_m - T_f$ T_m: 整个试验期间试样最高温度的离散值; T_f: 最终温度平衡时或当试验时间为 60min 时, 试验过程最后 1min 的温度平均值。 2. 质量损失率: $\Delta m = (m_1 - m_2) / m_1$; 质量精度为 0.01g。 3. 持续燃烧时间 t_f: 每组试样持续火焰燃烧时间的总和, 精确到秒。 (持续火焰: 试样可见表面上产生持续 5s 或更长时间的连续火焰) 4. 声明: 试验结果与特定试验条件下试样的性能有关; 试验结果不能作为评价制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。					

复核:

检验:

建筑材料燃烧热值检测原始记录

检验编号: SC01-JC0005GM010-26000136

第3页/共3页

样品名称	高性能蒸压加气混凝土砌块		收样日期	2016.4.15		
规格型号	600×300×200 A3.5 B06		检验日期	2016.4.21		
样品描述	表面平整,无缺棱掉角,无裂缝		检验环境	温度: 23 °C; 湿度: 51 %RH		
样品尺寸 (mm×mm×mm)	100×100×100 mm					
检验依据	GB/T 14402-2007					
检验设备	☒ 建材燃烧热值试验仪(SCJC-365) ☒ 电子天平(SCJC-240)					
状态调节	温度: 25 °C; 湿度: 55 %RH; 调节时间: 2016.4.15~4.21					
水当量 E	0.010401	(MJ/K)	苯甲酸热值	26.469	(MJ/kg)	
样品数量	5	(个)	香烟纸热值	/	(MJ/kg)	
点火丝类型	镍铬合金		点火丝热值	1.403	(MJ/kg)	
棉线类型	/		棉线热值	17.5	(MJ/kg)	
试 验 数 据						
检验项目	单位	1	2	3	4	5
苯甲酸质量	g	0.5030	0.5284	0.4802		
香烟纸质量	g	/	/	/		
点火丝质量	g	0.0047	0.0057	0.0054		
棉线质量	g	0.0115	0.0112	0.0119		
试样质量 (m)	g	0.4989	0.5085	0.4969		
起始温度 (T _i)	°C	20.954	20.939	21.071		
最高温度 (T _m)		22.272	22.271	22.331		
总热值 PCS	MJ/kg	0.37	0.38	0.36		
总热值 PCS 的有效性	MJ/kg	偏差: 0.02		范围: 0~3.2		☒ 有效; ☐ 无效
总热值 PCS 平均值	MJ/kg	0.4				
备注	1. $PCS = \frac{E(T_m - T_i + c) - b}{m}$ (m: 精确到 0.1mg); 2. b: 试验中所用助燃物的燃烧热值 (MJ/kg); 3. c: 与外部进行热交换的温度修正值 (K), 采用自动装置, 温度修正值为 0; 4. PCS: 3 组试验的最大和最小值偏差 ≤ 0.2 MJ/kg, 有效范围 0 MJ/kg ~ 3.2 MJ/kg, 只有符合上述判据时, 试验结果有效; 5. 本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。					

复核:

检验: