

网格布力学性能检测原始记录

检验编号: SC01-JC000567m20-26000017

508 耐碱断裂强力 54 倍网布

5 根/25 mm

140 g/m²

温度: 21 °C, 相对湿度: 52 %RH

☒ 拉伸断裂强力 ☐ 耐碱断裂强力 ☐ 耐碱断裂强力保留率 ☐ 断裂伸长率

☐ 微机控制电子万能试验机(SCJC-138)

原试样状态调节 2026 年 3 月 10 日 ~ 2026 年 3 月 11 日; 温度: 25 °C, 相对湿度: 55 %RH

耐碱试样状态调节 碱溶液: / 年 / 月 / 日 ~ / 年 / 月 / 日; 温度: / °C, 相对湿度: / %RH

拉伸速度 100 (mm/min)

试样编号	经 向 (试样尺寸: 250x50)						纬 向 (试样尺寸: 250x50)					
	拉伸断裂强力 (N/50mm)	耐碱断裂强力 (N/50mm)	耐碱断裂强力保留率 (%)	初始有效长度 (mm)	断裂伸长增量 (mm)	断裂伸长率 (%)	拉伸断裂强力 (N/50mm)	耐碱断裂强力 (N/50mm)	耐碱断裂强力保留率 (%)	初始有效长度 (mm)	断裂伸长增量 (mm)	断裂伸长率 (%)
1	1510.89						1528.15					
2	1440.99						1599.12					
3	1418.70						1526.00					
4	1465.70						1598.24					
5	1492.14						1668.28					
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
平均值	1453.67	/	/	/	/	/	1584.32	/	/	/	/	/

复核:

检验:

网格布力学性能检测原始记录

第 2 页 共 2 页

检验编号: SCB1-JC100056m120-26000017

300g/m² 耐碱断裂强力/伸长率

5 根/25mm

样品名称

委托日期

2026.3.10

检验日期

2026.3.11 ~ 2026.4.15

经纬纱密度

温度: 21℃, 相对湿度: 52%RH

检验依据

GB17500-2006

单位面积质量

☒ 拉伸断裂强力 ☒ 耐碱断裂强力保留率 ☐ 断裂伸长率

检验项目

检验设备

☒ 微机控制电子万能试验机(SCJC-138)

原试样状态调节

2026年3月11日 ~ 2026年4月15日; 温度: 25℃, 相对湿度: 55%RH

耐碱试样浸泡时间

碱溶液: 5% NaOH 溶液; 2026年3月11日 ~ 2026年4月8日; 溶液温度: 24℃

耐碱试样状态调节

2026年4月8日 ~ 2026年4月15日; 温度: 25℃, 相对湿度: 55%RH

拉伸速度

100 (mm/min)

经 向 (试样尺寸: 300×50)

纬 向 (试样尺寸: 300×50)

试件 编号	经 向 (试样尺寸: 300×50)				纬 向 (试样尺寸: 300×50)			
	拉伸断裂强力 (N/50mm)	耐碱断裂强力 (N/50mm)	耐碱断裂强力 保留率(%)	初始有效长 度(mm)	拉伸断裂强力 (N/50mm)	耐碱断裂强力 (N/50mm)	耐碱断裂强力 保留率(%)	初始有效长 度(mm)
1	14965.08	1116.39	76.2		1428.26	1125.47	78.8	
2	13423.15	1026.14	76.1		1457.67	1147.19	78.7	
3	14581.49	1105.37	76.2		1407.54	1107.39	78.9	
4	13466.0	1070.15	76.5		1427.32	1120.94	78.2	
5	14886.03	1129.49	76.0		1523.35	1186.66	77.9	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
平均值	14918.27	1080.69	76.2	/	1448.03	1129.42	78.7	/

复核:

检验: