к ГОСТ 7667—80 Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции  $6\cdot25[1+6;6+12]+7\cdot7[1+6]$ . Сортамент (см. сб. «Канаты стальные. Сортамент». Издание 2002 г.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2. Третий аб-	BK, K, 1	BK, B, 1
зац		

(ИУС № 4 2005 г.)

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССЙ

## КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-3 КОНСТРУКЦИИ $6\times25\{1+6;\ 6+12\}+7\times7$ $\{1+6\}$

**TOCT** 7667-80\*

## Сортамент

Two lay rope type JIK-3 construction  $6\times25$  (1+6; 6+12)+7×7 (1+6). Dimensions

Взамен ГОСТ 7667—69

OKI 12 5100, 12 5200

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. № 1835 срок введения установлен


c 01.01.82

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 21.11.86 № 3490 срок действия продлен

до 01.01.92

## Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-З с металлическим сердечником МС.



2. Канаты подразделяются по признакам по назначению:

грузолюдские —  $\Gamma Л$ , грузовые —  $\Gamma$ ;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\*

\* Переиздание (май 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1986 г. (ИУС 2—87). по механическим свойствам проволоки:

высшей марки — В, первой марки — I;

по виду покрытия поверхности проволоки:

из проволоки без покрытия;

из оцинкованной проволоки:

для особо жестких агрессивных условий работы — ОЖ, для жестких агрессивных условий работы — Ж,

для средних агрессивных условий работы — С;

по направлению свивки:

правой,

левой — Л;

по сочетанию направлений свивки элементов каната:

крестовой,

односторонней — О;

по способу свивки:

нераскручивающиеся — H, раскручивающиеся — P;

по точности изготовления:

нормальной,

повышенной — Т.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Примеры условных обозначений

Канат диаметром 9,5 мм, грузолюдского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, правой крестовой свивки нераскручивающийся, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм<sup>2</sup> (180 кгс/мм<sup>2</sup>):

То же, диаметром 34,0 мм, грузового назначения, марки I, оцинкованный по группе Ж, левой односторонней свивки, раскручивающийся, нормальной точности, маркирозочной группы 1370 Н/мм² (140 кгс/мм²):

3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241—80.

Маркировочная группа, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> ) 1370(140) 1470(150) Разрывное усилие, Н, не менее			и в н в н	в целом	1.	1	1	1	1	1	1 3	000661	203000	2/0000	0000	000100	03000 440500	110000	548000	661500	781500	928500		1075000 1225000	
	1470(150	, Н, не менее	суммар-	проволок в канате	I	!	1	1	1	}	ı	235000	274500	000015	00000	000014	46/000 19050	000020	645500	778500	919500	1090000		1270000 1450000	
	6	в целом	I	ļ	ŀ	l	}	l	1	186000	217500	252000	288500	32/500	30300	418500	71.9000	617000	729500	866000	•	999500 1145000	-		
Марки	1370(140)	Pa	суммарное	всел проволок в канате	1	1	l	1	1	ì	i	219000	256000	297000	340000	386000	435500	493000	002602	726500	858500	1020000		1185000 1355000	
	Ориентиро- вочная масса вочная масса вочная мас зачного ка- ната, кг				253.0	371.0	506,5	654,5	821,0	1005,0	1210,0	1465,0	1715,0	0,0661	2275,0	2580,0	2910,0	3290,0	0.0004	4050,0 4860,0	5740.0	6835,0		7930,0 9080,0	
	Расчетная площадь сечения всех проволок, мм²				97 54	40,39	55,17	71,29	89,46	109,78	132,35	159,88	186,90	216,78	248,10	281,53	317,69	359,60	5000	458,51 590,79	625,72	744,88		864,16 989,23	
		-	запол-	36 прово- лок	66.0	98	0,30	0,34	0,38	0,40	0.45	0,20	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	i.	ئ ئۆرۈ ئۇرۇ	8,0	1,10		1,30	
	проводоки	в пряди	в	108 прово- лок	ر د د	0,00	0,70	08,0	06,0	1.00	1.10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	6	2,6 2,6	2,20 9,40	2,60		2,80 3,00	
Диаметр, мм	1 1 "	• ш	централь-	6 проводок	ر بر بر	2,0	, c	06.0	1,00	1.15	1.25	1,35	1,45	1,60	1,70	8,1	1,90	2,00	6	02,20	2,40 9,60	2,80		3,10	
Днаме	ОКИ	ика	в	42 прово- локи	55	, c	0,0	0.0	0,55	0.60	0,65	0,75	0.80	0,85	06.0	0,95	8,1	1,10		2,5 2,5	06,1	1,60		1,70	
	и проводоки	сердечника	централь - ной	7 проволок	0.30	0,02	000	0,0	09'0	0.65	0.70	080	0,85	06,0	0,95	1,00	1,10	1,20	;	05°	£.2	1,70		1,80	
Каната					Į į	- o	_	12.5	14,0	5.5	17.0	19,0	20.5	25.0	23.5	25.0	27,0	28,0		0,7	04,0 0,4,0	41,0		44,0 47,0	

			•	
Маркировочная группа, Н/мм³ (кгс/мм³)	180)		каната в це- лом	40100 59050 80750 103500 130500 130500 193500 233500 217000 317000 411500 464000 524500 642500 774500 11085000 145000
	1770(180)	нее	суммарное суммарное	48550 71200 97300 125500 157500 157500 233000 282000 382000 437500 437500 437500 634000 11100000 11100000
	170)	Разрывное усилие, И, не менее	уом Каната в 116-	38950 57150 75100 100000 1126000 1156000 1156000 2255000 264000 306500 30600 30600 30600 306000 306000 3060
вочная груп	1670(170)	ывное усиль	суммарное суммарное	45850 67250 91900 118500 182500 220009 220009 266000 311000 413000 459000 529000 529000 529000 529000 1435000 1435000
Маркиро	160)	Разрі	каната в це- лом	36650 53800 73500 94950 119000 175000 212500 228850 33000 472500 478500 374600 374600 374600 374600 374600 374600 374600 374600 374600 374600 374600 374600 374600
	1570(160)		суммарное гоуммарное	43150 63300 86500 111500 172000 207500 250500 250500 441000 441000 441000 488500 830500 981000 11165000 1355000
	68 1818,	187 MBC 1670 KB1	ориентировочи пнаевмо м 0001 ли	253,0 371,0 506,5 654,5 654,6 821,0 11005,0 1210,0 1465,0 1715,0
	винэь	щадь с	Расчетная пло всех проволок	27.54 40,39 71,29 89,46 110,37 1159,88 159,88 159,88 159,89 174,88 864,16 989,23
	пряли	заполнения	32 проволок	0,22 0,22 0,23 0,44 0,44 0,55 0,60 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
	проволоки в пряди	в слоях	108 проволок	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Диаметр, мм	пров	цент- раль- ной	е проволск	7,000 7,
Днам	локи	в слое	ихоговодп 24	0.30 0.30 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.6
	проволоки сердечника	цент- раль- ной	у проволок	0,432 0,440 0,550 0,660 0,660 0,660 0,685 0,985 0,985 1,100 1,100 1,200 1,300
			Каната	7,8 111,5 121,5 11

Продолжение

																ر									
, Маркировочная группа, Н/мм* (кгс/мм*)	2060(210)				канат ио́м	45250	67400	ł	1	-		1	1	1	1	1	1	ì	. 1	1	1	1	1	1	i
	20	энее	-o	godi	CYMMS	26650	33100	ļ	J	!	}	ſ	j	j	1	1	}	ſ	ſ	j	ĺ	1	ļ	}	1
	(003	Н, не менее	- ə <i>t</i> r	8 8	Кан <b>а</b> т Кан <b>а</b> т	43650 56650	64050 83100	87300	112500	141500	173500	209500	253000	296000	343500	393000	446500	503500	569500	697000	837000	989500	175000	365000	560000
	1960(200)	Раз рывное усилие,	-0	Bods	чок в всех и слимя	53950	79150	108000	139500	175000	215000	259000	313000	366000	424500	486000		622500					1455000 1	1690000-1	1935000 1
Маркировоч	(860(190)	Раз рыв	- 91	188	каната лом	41950	61550	00688	108000	135500	167000	201000	243500	285000	320000	378000	429000	484000	547500	670000	807500	952000	1135000	1310000	1500000
	1860		i -c	pond	ЧОК В ВСБХ Ц СЛИМЧ	51250	75200	102500	132500	166500	204000	246000	297500	348000	403500	461500	524000	591500	669500	817500	986000	1165000	1385000	1605000	1840000
8:	Ориентировочная масса 1000 м смазанното каната, кт					253,0	371.0	506.5	654,5	821,0	1005,0	1210,0	1465,0	1715,0	1990.0	2275,0	2580,0	2910,0	3290.0	4030,0	4860,0	5740,0	6835,0	7930,0	0,0806
	расчетная плошадь се- чения всех проволок, мм <sup>я</sup>				27,54	40.39	55.17	71.29	89,46	109,78	132,35	159,88	186.90	216.78	248,10	281,53	317,69	359,60	439,31	529,72	625,74	744,88	864,16	989,23	
	яди	- Comes	нения	36	об прово- лок	0.22	96.0	26.0	, C	0,38	0,40	0,45	0,20	0.55	0,60	0.65	0.70	0,75	0.80	0.85	0.95	9,	1,10	1,20	1,30
	проволоки в пряди	-	5	901	прово-	0.50	8	3,0		06.0	8	1,10	<u>ک</u> ر	30	40	0.00	9	1,70	8	200	2.20	2,40	2.60	2.80	3,00
, MM	провох	HOHTDagt	ной		б проволок	0,55	0.70	08,0	06,0	8,	1.15	1.25	1.33	1.45	1,50	22.	8	Ġ	9	2.20	2.40	2,60	2.80	3,10	3,30
Днаметр, мм	дечника		в слое 42 про- волоки		0.30	38	C.45	0.50	0,55	0.60	0.65	0,75	0.80	, c	86	0,0	5,5	2,-	2,5	30	1.40	1,60	1,70	8,	
	проволоки сердечника	,	центральной	,		0.39	( )	2.5 2.5	5 2 5	960	5,00	20,0	8	58.0	6	900	50,1	0.7	26	ξ. <del></del>	4	5.5	22,1	- S	8,
					канэта	ν α	) L	ν. Ο π		14,0	ָ ע ע	120	19,0	200	\$ E	9 6 5 6 5 6	3 c 5 c	2,5	i c	20	34,0	37,0	410	44.0	47,0

Примечания: 1. Канаты, разрывное усилие которых указано справа от жирной линии, изготовляют на проволоки без пос потребителем допускается изготовление канатов из оцинкованной проволоки. 2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм. крытия. По согласованию

Изменение № 2 ГОСТ 7667—80 Қанат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции  $6\times25$  (1+6; 6+12)+7×7 (1+6). Сортамент

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 22.11.91 № 1790

Дата введения 01.01.93

Пункт 2. Третий, четвертый, седьмой абзацы изложить в новой редакции: «по механическим свойствам марок: ВК, К, 1:

по виду покрытия поверхности проволок в канате:

из проволоки без покрытия,

из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;

по способу свивки:

нераскручивающиеся - Н,

раскручивающиеся»;

дополнить абзацем: «по степени уравновещенности:

рихтованные - Р,

нерихтованные».

Примеры условных обозначений. Первый абзац после слова «нераскручивающийся» дополнить словом: «нерихтованный»;

второй абзац после слова «раскручивающийся» дополнить словом: «рихто-

ванный».

Пункт 3. Таблица. Маркировочные группы 1470 Н/мм<sup>2</sup> (150 кгс/мм<sup>2</sup>) и 1570 Н/мм<sup>2</sup> (160 кгс/мм<sup>2</sup>). Исключить жирную линию;

маркировочная группа 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2). Перенести жирную линию

под значения 1240000 Н и 1050000 Н;

маркировочная группа 1770 H/мм<sup>2</sup> (180 кгс/мм<sup>2</sup>). Перенести жирную линию под значения 934000 H и 774500 H;

(Продолжение см. с. 84)

маркировочная группа 11960 H/мм² (200 кгс/мм²). Перенести жирную линию под значения 215000 H и 173500 H:

примечание 1 изложить в новой редакции: «1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 44,0 и 47,5 мм маркировочной группы 1470 Н/мм² (150 кгс/мм²), 31,0—47,5 мм маркировочной группы 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²), 31,0—41,0 мм маркировочной группы 1670 Н/мм² (170 кгс/мм²), 20,5—34,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²), 11,5—15,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм² (200 кгс/мм²) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.

Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки».

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 3/241—80 на ГОСТ 3/241—91.

(ИУС № 2 1992 г.)