

DEFENDER® M



ACTIVE MOISTURE MANAGEMENT

DEFENDER® M
CQ 760 – 220 g/m²

Вдосконалений теплозахист

Виготовлено за технологією нетканних матеріалів спанлейс, що забезпечує покращену теплоізоляцію та захист від теплового випромінювання. Поєднання цих властивостей із високою ефективністю відведення вологи робить цей матеріал надзвичайно інноваційним.

Ефект випаровувального охолодження для зменшення теплового стресу

Повітропроникна тканина, створена з використанням технології Coolderm™, забезпечує ефект випаровувального охолодження. Вона відводить піт від тіла та розподіляє вологу, сприяючи її ефективнішому випаровуванню. Завдяки цьому шкіра залишається прохолоднішою та сухішою, що є важливим чинником для зменшення теплового стресу.

СВОБОДА РУХІВ

Тканина еластична, м'яка та забезпечує чудову свободу рухів.

DEFENDER®M

Технічні дані	DEFENDER® M	Метод випробування
Артикул	CQ 760	
Ширина	155 см (+2/-1 см)	ISO 22198: 2006
Щільність	220 г/м ² (+/- 10%)	ISO 3801: 1977
Склад	Термобар'єр: нетканий матеріал спанлейс — Lenzing FR® / арамід Термопідкладка: Lenzing FR® / арамід / поліамід	ISO 1833: 1977
Переплетення	Неткане стьобане	ISO 3572: 1976
Обробка	Властивість відведення вологи	

Фізичні характеристики		
Міцність на розрив	710 N x 640 N (-10%)	EN ISO 13934-1: 2013
Термостійкість 180°	Усадка ≤ ± 5%	ISO 17493: 2000
Зміна розмірів після прання	≤ ± 3%	EN ISO 5077: 2008

Маркування щодо догляду		
Домашнє прання		
Захист	Теплозахисний бар'єр для бойового одягу пожежника	
Вимоги до ЗІЗ		

* Copyright symbols: NEN, Delft (Netherlands)

СЕРТИФІКАЦІЯ		
	Гасіння пожеж	EN 469: 2006/A1
	Небезпека промислового полум'я та тепла	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C2, F3: 2015
	Загальні вимоги	EN ISO 13688: 2013

КОЛЬОРИ



Member of the E.T.S.A.



Ten Cate Protect B.V. is certified according:



All mentioned data must be considered as indicative values. To the best of our knowledge all information contained herein is accurate. TenCate Protective Fabrics Europe declines any form of liability related to the use of the attached specimen that shall be regarded as a sample only and therefore not meant to be used in any form of garment making.