



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH
GREEN FIELD JOINT STOCK COMPANY

ISO/IEC 17025 : 2017
ĐX-0901CL25-012

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

09/01/2025
 Page 01/01

- Tên mẫu / sản phẩm : BTP CLOFENTEZINE 100G/L + FENPYROXIMATE 50G/L (150SC)
Name of sample NXL: 07/01/2025, NSX: 20/04/2022
- Mô tả mẫu : Mẫu dạng huyền phù, đựng trong chai nhựa.
Description The suspension is contained in plastic bottle.
- Số lượng mẫu : 250mL
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 07/01/2025
Date of receiving
- Thời gian thử nghiệm : 08/01/2025-09/01/2025
Testing duration
- Nơi gửi mẫu : Phòng kỹ thuật
Customer Technical department
- Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.1 Hàm lượng clofentezine, <i>Clofentezine content</i>	g/L TCCS 299: 2015/BVTV	96.2
7.2 Hàm lượng fenpyroximate, <i>Fenpyroximate content</i>	g/L TCCS 04:2006	48.6
7.3 Tỷ suất lơ lửng của fenpyroximate, <i>Suspensibility of fenpyroximate</i>	% TCVN 8050:2016/ TCCS 04:2006	98.5
7.4 Tỷ suất lơ lửng của clofentezine, <i>Suspensibility of clofentezine</i>	% TCVN 8050:2016/ TCCS 299: 2015/BVTV	97.3
7.5 Độ bọt, <i>Foam</i>	mL TCVN 8050:2016	40



CB QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



TRẦN THANH XUÂN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY MANAGER



PHẠM BẠCH VÂN

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử của lô hàng sản xuất (BTP) nêu trên và lô thành phẩm lấy nguyên liệu từ BTP có ngày sản xuất nêu trên./ The testing result in this report is only applied to the sample of the above formulation (semi-finished) and the finished product taken from the semi-finished product manufactured on the above stated date.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đồng Xanh. /Do not copy partly or modify this testing result without a written agreement from Green Fields JSC.
- Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với K= 2, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ phía trên để biết thêm thông tin./ The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%. For more information, please contact Green Fields JSC.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu./ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Các chỉ tiêu có dấu (*) là chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025:2017/ Methods marked with (*) have not been accredited ISO/IEC 17025:2017

Lô G3-1+G4+MB1-4 KCN Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc , xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Lot G3-1 + G4 + 1 MB1.4 Duc Hoa Industrial Zone, Happiness, Duc Hoa Dong, Duc Hoa District, Long An Province
Tel : 02723778154 Fax : 02723779254 Email : dongxanh@dongxanhvn.com