



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: DX-0210CL25-483

Trang 1/1

- Tên mẫu/sản phẩm : **BTP BUTACHLOR 320G/L + FENCLORIM 50G/L (320EC) (157)**  
NSX: 01/10/2025
- Mô tả mẫu : Mẫu dạng lỏng, đựng trong chai nhựa
- Lượng mẫu : 250mL
- Ngày nhận mẫu : 01/10/2025
- Thời gian thử nghiệm : 01/10/2025-02/10/2025
- Nơi gửi mẫu : Phòng Kỹ Thuật
- Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
7.1 Hàm lượng butachlor	g/L	TCVN 14148:2024	325.3
7.2 Hàm lượng fenclorim	g/L	TCCS 640:2017/BVTV	49.6
7.3 Độ bền nhũ tương <ul style="list-style-type: none"><li>Ban đầu</li><li>Sau 30 phút</li><li>Sau 2 giờ</li></ul>	mL	TCVN 8382:2010	Hoàn toàn Nhỏ hơn 2 Nhỏ hơn 4

**CB QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**

**TRẦN THANH XUÂN**

Tây Ninh, ngày 02 tháng 10 năm 2025

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM BẠCH VÂN**

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử của lô hàng sản xuất (BTP) nêu trên và lô thành phẩm lấy nguyên liệu từ BTP có ngày sản xuất nêu trên.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đồng Xanh.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với K= 2, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ phía trên để biết thêm thông tin.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu.
- Các chỉ tiêu có dấu (\*) là chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025:2017.