

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH**
GREEN FIELD JOINT STOCK COMPANYISO/IEC 17025 : 2017
ĐX-2802CL25-107**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
TEST REPORT28/02/2025
Page 01/01

- Tên mẫu / sản phẩm : BTP IMIDACLOPRID 20% + LAMBDA-CYHALOTHRIN 3% (23WP) (SỐ 1) (D,T)
Name of sample ĐX: 27/02/2025
- Mô tả mẫu : Mẫu dạng bột, đựng trong chai nhựa
Description The powder is contained in plastic bottle.
- Số lượng mẫu : 50g
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 27/02/2025
Date of receiving
- Thời gian thử nghiệm : 27/02/2025-28/02/2025
Testing duration
- Nơi gửi mẫu : Phòng Kỹ Thuật
Customer Technical department
- Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.1 Hàm lượng lambda-cyhalothrin, <i>Lambda-cyhalothrin content</i>	TC 07/CL:2007	2.9
7.2 Hàm lượng imidacloprid, <i>Imidacloprid content</i>	TCVN 11730:2016	19.7
7.3 Tỷ suất lơ lửng của lambda-cyhalothrin, <i>Suspensibility of lambda-cyhalothrin</i>	TCVN 8050:2016/ TC 07/CL:2007	51.6
7.4 Tỷ suất lơ lửng của imidacloprid, <i>Suspensibility of imidacloprid</i>	TCVN 8050:2016/ TCVN 11730:2016	99.3
7.5 Độ bọt, <i>Foam</i>	TCVN 8050:2016	64
7.6 Độ thấm ướt, <i>Wetting</i>	TCVN 8050:2016	59

CB QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



TRẦN THANH XUÂN



PHẠM BẠCH VÂN

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử của lô hàng sản xuất (BTP) nêu trên và lô thành phẩm lấy nguyên liệu từ BTP có ngày sản xuất nêu trên./ The testing result in this report is only applied to the sample of the above formulation (semi-finished) and the finished product taken from the semi-finished product manufactured on the above stated date.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đồng Xanh. /Do not copy partly or modify this testing result without a written agreement from Green Fields JSC.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với K= 2, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ phía trên để biết thêm thông tin./ The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%. For more information, please contact Green Fields JSC.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu./ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Các chỉ tiêu có dấu (*) là chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025:2017/ Methods marked with (*) have not been accredited ISO/IEC 17025:2017

Lô G3-1+G4+MB1-4 KCN Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc , xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Lot G3-1 + G4 + MB1-4, Duc Hoa 1 Industrial Zone - Lucky, Duc Hoa Dong Village, Duc Hoa District, Long An Province
Tel : 02723778154 Fax : 02723779254 Email : dongxanh@dongxanhvn.com