



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: DX-1311CL25-594

Trang 1/1

- Tên mẫu/sản phẩm : **BTP NICLOSAMIDE OLAMINE 860WP**
NSX: 10/02/2025, NKT: 13/11/2025
- Mô tả mẫu : Mẫu dạng bột, đựng trong chai nhựa
- Lượng mẫu : 50g
- Ngày nhận mẫu : 13/11/2025
- Thời gian thử nghiệm : 13/11/2025
- Nơi gửi mẫu : Phòng Kỹ Thuật
- Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
7.1 Hàm lượng niclosamide-olamine	g/Kg	TCCS 342:2015/BVTV(*)	834.3
7.2 Tỷ suất lơ lửng của niclosamide-olamine	%	TCVN 8050:2016/ TCCS 342:2015/BVTV(*)	76.4
7.3 Độ thấm ướt	s	TCVN 8050:2016	21
7.4 Độ bột	mL	TCVN 8050:2016	48

CB QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRẦN THANH XUÂN

Tây Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2025

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM BẠCH VÂN

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử của lô hàng sản xuất (BTP) nêu trên và lô thành phẩm lấy nguyên liệu từ BTP có ngày sản xuất nêu trên.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đồng Xanh.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với K=2, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ phía trên để biết thêm thông tin.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu.
- Các chỉ tiêu có dấu (*) là chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025:2017.