



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: DX-1401CL26-020

Trang 1/1

- Tên mẫu/sản phẩm : **BTP CHLORFENAPYR 36%SC**
ĐX: 13/01/2026
- Mô tả mẫu : Mẫu dạng huyền phù, đựng trong chai nhựa
- Lượng mẫu : 250mL
- Ngày nhận mẫu : 13/01/2026
- Thời gian thử nghiệm : 14/01/2026
- Nơi gửi mẫu : Phòng Kỹ Thuật
- Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
7.1 Hàm lượng chlorfenapyr	% w/w	TCVN 12475:2018	36.2
7.2 Tỷ suất lơ lửng của chlorfenpayr	%	TCVN 8050:2016/ TCVN 12475:2018	93.2
7.3 Độ tự phân tán của chlorfenapyr	%	TCVN 8050:2016/ TCVN 12475:2018	88.8
7.4 Độ bọt	mL	TCVN 8050:2016	24

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2026

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

CB QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRẦN THANH XUÂN



LÊ NHẬT KHANG

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử của lô hàng sản xuất (BTP) nêu trên và lô thành phẩm lấy nguyên liệu từ BTP có ngày sản xuất nêu trên.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đồng Xanh.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với K= 2, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ phía trên để biết thêm thông tin.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu.
- Các chỉ tiêu có dấu (*) là chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025:2017.