



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: ĐX-2510CL25-552

Trang 1/1

- Tên mẫu/sản phẩm : **BTP DIMETHOMORPH 500G/KG (500WP) (213)**  
NSX: 24/10/2025
- Mô tả mẫu : Mẫu dạng bột, đựng trong chai nhựa
- Lượng mẫu : 50g
- Ngày nhận mẫu : 24/10/2025
- Thời gian thử nghiệm : 24/10/2025-25/10/2025
- Nơi gửi mẫu : Phòng Kỹ Thuật
- Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
7.1 Hàm lượng dimethomorph	g/Kg	TCVN 12569:2018	491.2
7.2 Tỷ suất lơ lửng của dimethomorph	%	TCVN 8050:2016/ TCVN 12569:2018	62.3
7.3 Độ thấm ướt	s	TCVN 8050:2016	48
7.4 Độ mịn bằng rây ướt	%	TCVN 8050:2016	0.37
7.5 Độ bột	mL	TCVN 8050:2016	66

**CB QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**

  
**TRẦN THANH XUÂN**

Tây Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2025

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**PHẠM BẠCH VÂN**

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử của lô hàng sản xuất (BTP) nêu trên và lô thành phẩm lấy nguyên liệu từ BTP có ngày sản xuất nêu trên.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đồng Xanh.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $K=2$ , mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ phía trên để biết thêm thông tin.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu.
- Các chỉ tiêu có dấu (\*) là chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025:2017.